PUR H-286-Verharder

Isocyanaat voor oplosmiddelhoudende PUR lakken

Leverbaar	
Aantal per pallet	210
Grootte / hoeveelheid	**2,5 ltr**
verpakking	blik
verpakkingscode	03
art.nr.	
5139	■

Toepassing

- Verharden van 2K PUR lakken in de aangegeven mengverhouding
- Voor de professionele verwerker

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 1,08 g/cm³
Viscositeit	15 - 20 sec om een 4 mm uitloopbeker
Vlampunt	27°C

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak (5138)

Voorbereiding

Met een mengapparaat ca. 2 minuten intensief tot een homogene massa mengen.

Verwerking

- Verwerkingsrichtlijnen
  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8 °C tot max. +30 °C.

Verwerkingstip	Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten. ■ Droging Zie het technisch merkblad van de systeemproducten. ■ Verdunning Verwerkingsklaar
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.