



Aqua NEL419/05 Natureffektlack

Bespalvis, vienasluoksnis itin atsparus 1K lakas natūralios medienos efektui išgauti




Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	96	22
	Pakuotė	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	05	20
	Artikelio Nr.		
bespalvis	5309	■	■

Išeiga

80 - 120 ml/m² vienam dažymui



Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Visų pirma šviesiai medienai: ąžuolo, klevo, uosio, beržo, eglės, pušies
- Gruntavimas ir baigiamasis sluoksnis
- Masyviai medienai ir faneruotei
- Svetainės ir miegamojo baldams
- Vidaus įrengimui: plokštėms, grindjuostėms, dailylentėms, vidaus durims
- Parduotuvių ir parodų konstrukcijos
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Optiškai ir haptiškai nepastebimam lakavimui
- Puikiai šlifuojasi
- Išlieka tvirtas
- Atsparus chemijai: DIN 68861, Teil 1, 1B (išskyrus alkoholį)
- Geras atsparumas daugeliui rinkoje esančių rankų kremų
- Atsparus šviesos poveikiui
- Paviršiai nelinksta į blizgumą
- Sunkiai užsidega
- [EG_HB_141]

Produkto duomenys



Rišamoji medžiaga	Dispersinis akrilatas
Tankis (20 °C)	Maždaug 1,04 g/cm ³
Kvapaspas	Būdingas
Ištekėjimo laikas (sek.) DIN 6 piltuvėlyje	Maždaug 20

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- DIN EN 71-3 "Tam tikrų elementų migracija"
- Sąlyčio su maisto produktais patikros ataskaita
- EB pavyzdžių patikros sertifikavimo B modulis (IMO sertifikavimas)
- Reakcijos į gaisrą klasifikavimas pagal DIN 13501-1 (B-s1, d0)

Galimi sistemos produktai

- Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)
- Aqua BB-007-Brillantbeize (2030)
- Aqua PB-006-Positivbeize (3882)
- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.
Medienos drėgnumas: 8-12 %
- Paruošimas
Riebų ir sakingą medienos paviršių nuvalyti su WV-891 arba V-890
Paviršių nušlifuoti su P 100 - 180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi
Atspalvio suteikimui pagrindas beicuojamas Aqua KB-004, Aqua BB-007 arba Aqua PB-006 beicu

Apdirbimas



- Apdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +18 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

Gera išmaišyti.
Purškimas.
Žemo slėgio dažymo pistoletas: antgalis: 2,0 - 2,5 mm, darbinis oro slėgis: 2,0 - 3,0 bar.
Airmix purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 80 - 100 bar, purkštuvo oro slėgis: 1,2 - 2 bar.
Beoris purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, darbinis medžiagos slėgis: 80 - 120 bar.
Priemonei išdžiūvus ir atlikus tarpinį šlifavimą (P 320 - 400), priemone dengti dar kartą.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



- Džiūvimas
Visiškai išdžiūva: maždaug po 1 valandos
Galimas tolesnis apdirbimas: maždaug po 4 valandų
Galima dėti vieną ant kito: palikus išdžiūti per naktį

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
- Skiedimas
Paruoštas naudojimui, esant poreikiui, atskiesti ne daugiau nei 5 % vandeniu.



Nurodymai

Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu. Norint išsaugoti paviršiaus kokybę rekomenduojame jį reguliariai valyti ir prižiūrėti pūkelių nepaliekančiu medvilniniu audiniu. Prašome naudoti priežiūros priemones, kurių sudėtyje nėra tirpiklių ir silikonų.

Darbo įrankiai/ valymas



Purškimo prietaisai Airless / Airmix, pistoletas su taurele

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.