



## Aqua SL-418-Schichtlack

Caurspīdīga vienkomentu slāņa laka ar augstu izturību



Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaits paletē	96	22
	VPE	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	05	20
	<b>Preces Nr.</b>		
<b>Aqua SL-418/10 blāvs matēts</b>			
bezkrāsains	5310	■	■
<b>Aqua SL-418/20 matēts</b>			
bezkrāsains	5311	■	■
<b>Aqua SL-418/30 pusmatēts</b>			
bezkrāsains	5312	■	■
Īpašās krāsas	5314	■	■
<b>Aqua SL-418/50 zīdains spīdīgs</b>			
bezkrāsains	5313	■	■

Patēriņš 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> uz vienu darba soli



### Izmantošanas jomas



- Koksne iekštelpās
- Gruntējums un gala pārklājums
- Masīvkoks un finieris
- Dzīvojamās un guļamistabas mēbeles
- Interjers: piem., paneļi, līstes, apšuvums un iekšdurvis
- Veikalu un izstāžu būvniecība
- Kā stikla laka (saistībā ar Aqua VGA-485)
- Virsējā laka krāsainām Aqua lakām
- Profesionālai izmantošanai



## Īpašības



- Smidzināma laka uz ūdens bāzes (bez pienainas mitrās plēves)
- Laba slīpēšanas spēja
- Laba noturība pret salīpšanu
- Laba saliešana
- Eleganta poru struktūra
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1B
- Laba izturība pret daudziem pieejamiem tirdzniecībā roku krēmiem
- Lieliska kontrasta izcelšana
- Gaismizturīgs
- Virsmas netendē spīdēt
- Patīkama haptika
- Grūti uzliesmojoša
- 2K-Ready: papildu izturības pret ķīmikālijām un skrāpējumiem, kā arī saķeres uz stikla uzlabošana bez izocianāta, pievienojot 2% Aqua VGA-485

## Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta dispersija
Blīvums (20 °C)	apm. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Smarža	Raksturīgs
Iztecēšanas laiks s DIN 6 kausā	apm. 30

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

## Sertifikāti

- [DIN EN 71-3 "Noteiktu elementu migrācija"](#)
- [Kontakts ar pārtiku](#)
- [EK tipa pārbaudes sertifikāts \(IMO sertifikācija\)](#)
- [Ugunsdrošības klasifikācija saskaņā ar DIN EN 13501-1 \(B-s1, d0\)](#)
- [French VOC Emission Test](#)

## pārbaudes standarti

DIN 68861, 1B izturība pret ķīmiskām vielām

## Iespējamie sistēmas produkti

- [Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv \(3256\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)
- [Aqua V-490-Verzögerer \(1939\)](#)
- [Aqua MM-825-Mattierungsmittel \(3875\)](#)
- [Aqua KB-004-Kompaktbeize \(3840\)](#)
- [Aqua BB-007-Brillantbeize \(2030\)](#)
- [Aqua PB-006-Positivbeize \(3882\)](#)
- [Aqua CL-440-Colorlack \(3802\)](#)

## Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.  
Koksnes mitrums: 8 - 12%
- **Sagatavošana**  
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.  
Stikla tīrīšanu veiciet ar V-890 vai UN-894.  
Koksnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.  
Plates slīpēšanu veikt ar 180 - 320.  
Lakas slīpēšanu veikt ar P 240 - 320.



Ja vēlaties krāsu, krāsojiet pamatni ar Aqua KB-004, Aqua BB-007 vai Aqua PB-006.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Izsmidzināšana.

Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 - 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.

Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

Pēc žūšanas un starposma slīpēšanas (P 320 - 400) veiciet ar produktu otro darbības soli. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

## Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Krāsaino laku virsmu caurspīdīgai pārklāšanai mēs iesakām caurspīdīgajai lakai pievienot 5-10% Aqua Colorlack vēlamajā krāsā.

### ■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: apt. pēc 4 stundām

Sakraujama: pēc žūšanas naktī

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

### ■ Izmantošanai

Gatava apstrādei, ja nepieciešams, ar atšķaidiet ar maks. 5% ūdens un/vai aizkavējiet ar maks. 3% V-490.

## Norādījumi

Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

Lai saglabātu virsmas vērtību, mēs iesakām regulāru tīrīšanu un kopšanu ar kokvilnas audumu bez plūksnām. Lūdzu, izmantojiet kopšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus un silikonu.

## Darba instrumenti/tīrīšana




Airless-, Airmix smidzinātāji, izsmidzinātājs ar kausu

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

## Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Individuālie aizsardzības  
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.  
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod  
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to  
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt  
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo  
krāsu direktīvu  
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .  
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie  
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā  
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav  
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta  
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to  
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem  
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto  
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem  
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav  
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc  
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai  
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un  
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku  
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam  
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,  
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,  
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos  
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad  
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.