



Induline DW-600

Кроющее промежуточное и финишное покрытие на водной основе для нанесения распылением



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	96	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
Induline DW-600/20 (матовый)			
weiss / транспортный белый (RAL 9016)	5340	■	■
Basis C / База C	015233	■	■
Induline DW-600/35 (шелковисто-матовый)			
weiss / транспортный белый (RAL 9016)	5342	■	■
Basis C / База C	015234	■	■
Induline DW-600/50 (шелковисто-глянцевый)			
weiss / транспортный белый (RAL 9016)	5344	■	■
Basis C / База C	015235	■	■
Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.			
Предварительное наполнение емкостей			
База C: 01523305, 01523405, 01523505 - 4,75 л; 01523320, 01523420, 01523520 - 19 л			

Расход



Нанесение распылением в два слоя:
по 150 - 175 мл/м² (без учета потерь)
(соответствует толщине мокрой пленки: 150 - 175 мкм, сухой пленки: 55 - 65 мкм)

Нанесением распылением в один слой:
300 - 325 мл/м² (без учета потерь)
(соответствует толщине мокрой пленки: 300 - 325 мкм, сухой пленки: 110 - 120 мкм)

Расход может варьироваться в зависимости от цвета.

Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Метод одно- и многослойного нанесения
- Для профессионального применения

Свойства

- Хорошая растекаемость
- Высокая укрывистость
- Хорошая стойкость к клипанию
- Дополнительное изолирующее действие при применении с соответствующими грунтовочными и финишными покрытиями
- Низкая склонность к пожелтению и мелению
- Приятная фактура поверхности



Технические параметры
продукта

Вязкость (20°С; 29 с ⁻¹)	weiss / транспортный белый (RAL 9016): ~ 3100 мПа·с Basis C / База C: ~ 2600 мПа·с
Связующее вещество	специальные акриловые полимеры
Плотность (20 °С)	weiss / транспортный белый: ~ 1,14 г/см ³ Basis C / База C: ~ 1,04 г/см ³
Запах	характерный
Степень блеска	матовая / шелковисто-матовая / шелковисто-глянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные
продукты

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Подготовка к выполнению
работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом. Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
- Подготовка поверхности
Древесину с низкой природной стойкостью пропитать средством для защиты древесины*. (* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!)
Нанести соответствующее грунтовочное и промежуточное покрытия, при необходимости выполнить промежуточную шлифовку.
V-образные швы при необходимости заполнить продуктом Induline V-Fugenschutz или Induline AF-920.

Порядок применения



- Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +30 °С.

Тщательно перемешать материал.
Указанные значения действительны для неразбавленного материала. Наиболее оптимальные результаты распыления достигаются при температуре материала от 15 до 20 °С.
Безвоздушное распыление (Airless): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар
Смешанное распыление (Airmix): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар, давление воздуха 1 - 2 бар
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



- Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.
Предварительно выполнить в практических условиях пробное нанесение в выбранной системе и затем провести проверку характеристик поверхности.
Не наносить продукт под прямым воздействием солнечных лучей и при температуре ниже +15 °С или выше +30 °С.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Во избежание проступания окрашивающих растворимых веществ древесины при работе с данным продуктом в белых и светлых цветах предварительно нанести соответствующее грунтовочное и промежуточное покрытие с изолирующим действием.
При работе с водными лакокрасочными покрытиями всегда присутствует остаточный риск проступания растворимых веществ древесины.
Во избежание чрезмерно высокой толщины пленки покрытия (напр., при работе с полнотонными оттенками) вместо белой грунтовки использовать лессирующую. В этом случае для промежуточного лакирования использовать цветной финишный лак.
Касательно допустимых толщин сухой пленки руководствоваться требованиями техлиста VFF-Merkblatt HO.03. Специальные рекомендации по обработке окон и входных дверей из различных пород древесины можно найти на сайте www.remmers.com
- Высыхание
От пыли: прибл. через 1 час
Шлифовка и нанесение следующего слоя: прибл. через 4 часа
Практические значения при 23°С и относительной влажности воздуха 50% для толщины мокрой пленки 150 - 175 мкм



Шлифовка и нанесение следующего слоя при использовании ускоренной сушки: зона испарения 20 минут (при -20 °С и отн.вл.возд. 65 - 75 %) / фаза сушки 75 минут (~ 38 °С, циркуляция воздуха 1 м/с) / фаза охлаждения 20 минут

- Разбавление
Продукт готов к применению, при необходимости разбавить водой (макс. 5%).

Общие указания

Запечатка:

Применяемые герметики должны быть совместимы с лакокрасочным покрытием. Наносить герметик только после полного высыхания лакокрасочного покрытия.
Использовать только уплотнители, не содержащие пластификаторов.
При использовании лакокрасочных материалов насыщенных оттенков возможно истирание пигмента (напр., в процессе очистки). Такие явления носят временный и единичный характер и не оказывают влияния на качество продукта. См. техническую информацию T1 5.12 „Kreiden des Lacks“ („Меление лака“)

Приготовление материала для нанесения кистью:


Путем добавления в данный продукт 10 - 20 % воды можно изготовить материал для нанесения кистью для подкрашивания и устранения локальных дефектов.

Уход и обновление:

Древесина, расположенная вне помещений, подвержена сильному воздействию климатических условий и окружающей среды. Покрытие склонно к естественному старению, износу и сокращению толщины пленки. Сокращение пленки покрытия, нанесенного на древесину, происходит в зависимости от интенсивности нагрузок с различной скоростью. На одном и том же элементе или объекте могут присутствовать различные стадии выветривания покрытия. Чтобы обеспечить оптимальную защиту деревянных элементов на долгие годы, рекомендуется ежегодно проводить контроль состояния поверхности. Возможные повреждения после предварительной очистки поверхности необходимо сразу обработать / отремонтировать.
Для очистки и ухода рекомендуем использовать набор по уходу Pflege-Set для окон или Pflege-Set для дверей.
Для ремонта покрытия используйте грунт Aqua AG-26 и финиш Aqua DL-65 либо Aqua VL-66/sm


Руководствоваться актуальными нормами и директивами по окрашиванию деревянных конструкций вне помещений (инструкции VFF, инструкция BFS-Merkblatt №18, директивы IFT).

Рабочий инструмент / очистка



Установка безвоздушного (Airless) или смешанного распыления (Airmix), установка электростатического распыления.
Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898 сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

Содержит биоцидный продукт (тарный консервант) с биоцидными действующими веществами СМІТ/МІТ (3:1) для защиты содержимого емкости от порчи под воздействием микроорганизмов (бактерий, дрожжевых грибов и т.д.). Строго соблюдать указания по применению!

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/d): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.