Fiche Technique
Produit n° 5370

Vernis pour bateaux

Vernis special en phase solvant à haute brillance pour bois

Couleur	Disponibilité		
	Nombre/palette	672	200
	Unités de conditionnement	**0,75 l**	**2,5 l**
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03
	Art. n°		
	5370	■	■

Consommation

Env. 30 - 40 ml/m² par couche



Domaines d'application

- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Spécialement conçu pour les bois de construction navale et de bateaux
- Au-dessus de la ligne de flottaison
- Meubles de jardin en bois

Propriétés

- Couche de fond, couche intermédiaire & couche de finition
- Résistante aux chocs et aux éraflures
- Élastique en permanence
- Haute brillance
- Très faible degré de salissure
- Très bonne adhérence au support
- Résistante aux intempéries et aux rayons U.V.
- Particulièrement résistant
- Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03)
- Exempt de biocides et de cobalt

Caractéristiques techniques

Densité	Ca. 0,92 kg/l
Viscosité	Ca. 300 mPas

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

› **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Produits du système

› **Crème Protection Bois (2714)**

Préparation du travail

- **Exigences du support**
  Le support doit être sec, propre, porteur, exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence (huile, graisse, cire).

- **Traitement préliminaire**
  Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
  Eliminer par ponçage la surface du bois grisaillé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
  Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.
  Eliminer les traces de résine apparentes, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant & Nettoyant brosses).

Mise en oeuvre

Directives
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit.
Application à la brosse ou au rouleau.
Appliquer le matériel de manière mince.
Appliquer dans le sens des fibres.
Appliquer 3 couches et effectuer un ponçage intermédiaire avant chaque couche.
Peinture d'entretien / de rénovation: appliquer 1-2 couches avec ponçage intermédiaire léger
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications

Prévoir une bonne aération pendant la mise en oeuvre et pendant le séchage.
Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Traiter les surfaces de bois de bout -contre l'absorption d'eau - par plu- sieurs applications du produit de teinte adaptée.
Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.
Si des dommages mécaniques surviennent, ils doivent être réparés immédiatement.

Séchage
Hors poussière : 5 h
Sec au toucher : 6 h
Recouvrable : env. 12 h
Des températures basses, des épaisseurs de couche élevées, un faible renouvellement de l'air et une forte humidité de l'air entraînent des retards de séchage.

Dilution
Prêt à l'emploi

Remarques

L'application d'une couche fine de matériau à plusieurs reprises améliore la durabilité et l'adhérence.
Les surfaces soumises à des contraintes mécaniques nécessitent des intervalles d'entretien et de maintenance réduits
Sur bois de mélèze raboté et bois de résineux particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse, zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, la seule possibilité est de prépatiner ou de procéder à un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ce bois (brut de sciage), compter avec des intervalles beaucoup plus longs entre deux entretiens / rénovations.
Imprégner le bois résineux non résistant avec un produit de protection du bois*.(*Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser).

Outils / nettoyage

Brosse en poils naturels, rouleau en mousse

Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Brosses.

Stockage / Conservation



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Utiliser les emballages entamés le plus vite possible.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.