



All Primer

- Allgrund -

Roostekaitsega ja puidu koostisosi isoleeriv nakkekrunt metallidele, kõvadele PVC-dele ja puidule



| Värvitoon | Saadavus | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | Arv alusel | 672 | 200 | 30 |
| | Suurus / kogus | 3 x 0,75 l | 2 x 2,5 l | 10 l |
| | Pakendi tüüp | Ämber | Ämber | Ämber |
| | Pakendi kood | 01 | 03 | 10 |
| | Artiklinumber | | | |
| Valge/Weiß | 5420 | ■ | ■ | ■ |


Kulu

100 ml/m² ühe tööetapi kohta

Kaks tööetappi on vajalikud korrosioonikaitseks ja puidu koostisosade isoleerimiseks.



Kasutusala



- Krunt ja vahekiht
- Metallist aluspindadele, nt (galvaniseeritud) teras, alumiinium, vask, messing
- Kõvadele plastidele
- Puidule sise- ja välitingimustes
- Mitte kasutada anodeeritud alumiiniumil ega värskelt kuumtsingitud terasel.
- Mitte kasutada värskelt immutatud puidul. Oodata fikseerimisaja möödumist.

Omadused



- Väga hea nakkuvus aluspinnaga
- Korrosioonikaitse
- Vee baasil
- Vähendab kolletumist vees lahustuvate puidu parkainete tõttu heledate värvkatete korral
- Vähese lahustisaldusega, keskkonnasõbralik, nõrga lõhnaga

Toote andmed

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Tihedus (20 °C) | U 1,20 g/cm ³ |
| Lõhn | Õrn |
| Läikeaste | Siidmatt |

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja ei ole käsitletavad siduvate tooteomadustena.

Võimalikud süsteemitooted

- [Natural Oil Opaque Finish ^{\[eco\]} \(7650\)](#)
- [Aqua Wood Paint \(3600\)](#)
- [Multi-Purpose Varnish 3in1 \(7744\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %
Mõõtu mittehoitvad ja piiratud mõõtuhoitvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %



■ Ettevalmistamine

Eemaldage täielikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

Puidust aluspinnad:

Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puidust pealispindu kuni kandevõimelise aluspinnani. Eemaldada lahtised oksakohad ning lahtised vaigupesad ja puhastada sobiva vahendiga (nt „Remmers Verdünnung & Pinselreiniger“).

Välitingimustes olevat puitu, mida tuleb kaitsta sine ja pehkimise eest, soovitakse eelnevalt töödelda sobiva puidukaitsevahendiga* (*kasutada biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugeda alati toote silti või toote infolehte!).

Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

Raud, teras:

Eemaldage põhjalikult rooste. Eemaldage oksüdeerunud ja lahtised pinnakihid (rooste käsitsi eemaldamine puhtusastmeni SA 3). Parimad tulemused saavutatakse eeltöötlemisel liivapritsimisega, puhtusaste SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

Tsink (tsingit. teras):

Puhastage amoniaakse puhastusainega lihvimispadja abil. Järgige BFS-i infolehte nr 5.

Alumiinium (anodeerimata):

Pesta ammoniaaki ja pindaktiivseid aineid sisaldava vahendiga lihvpadja abil või puhastada lahusti ja pintslite puhastusvahendiga või fosforhapet sisaldavate puhastusvahenditega. Järgida BFS-i infolehte nr 6.

Plastid:

Töödelda kõva PVC-d, PUR-i, polüestrit, akrüüli ja melamiinvaigust kattekihte (HPL/CPL) lahusti ja pintslite puhastusvahendi ja lihvimisfliisiga.

Töötlemine



■ Töötlemistingimused

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni max +25 °C.

Segage materjal korralikult läbi.

Pealekandmine pintslil, rullil, pihustiga.

Pärast kuivamist ja vahelihvimist töödelge vee- või lahustipõhiste lakkidega.

Järgige tööetappide vahel kuivamisaegu.

Töötlemisjuhised

Proovipindade tegemisega tuleb kontrollida isoleerivat toimet ja sobivust aluspinnaga. Ärge kasutage booriga immutatud puidul.

■ Kuivamine

U 12 tundi 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Pikemad kuivamisajad võivad isoleerivat mõju parandada.

"Toote lahjendamine, liiga suur puidu niiskus või soovitava katmisjärjekorra, pealekantavate koguste ja kuivamisaegade eiramine võib mõjutada toote isoleerivat mõju. Veepõhiste pinnakattesüsteemide korral esineb alati puidu parkainete läbiibumise seotud risk!"

■ Lahjendamine

Töötlemisvalmis

Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondiväljapadega. Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõõveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondiväljapadega. Alumiinium moodustab kokkupuutel õhu ja veega oksiidikihi, mis võib mõjutada negatiivselt pinnakatete tootemadusi. Seepärast tuleb alumiiniumi korral peale kanda vahetult pärast aluspinna ettevalmistamist. Järgige konstruktiivse puidukaitse regulatsioone. Mitte kasutada horisontaalsetel pindadel, millel puuduvad äravoolu kalle ja serva raadius, vältida niiskuse kogunemist.

Töövahendid/puhastamine




Plastikharjastega pintsel, vahurull, sobivad pihustusvahendid

Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

Ohutus / regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.



| | |
|-----------------------------------|--|
| Isikukaitsevahendid | Pihustades kasutada hingamiskaitsevahendina osakeste filtrit P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid. |
| Jäätmekäitlusjuhised | Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu. |
| Biotsiidide määrus | Sisaldab biotsiidi (purgis olevad säilitusained) biotsiidsete toimeainetega CMIT/MIT (3:1), et kaitsta purgi sisu mikroobsete organismidega (bakterid, pärmseened jne) saastumise eest. Järgige hoolikalt töötlemisjuhiseid! |
| LOÜ sisaldus vastavalt 2004/42/EÜ | EL-i piirmäär sellele tootele (kat.A/d): max 130 g/l (2010). See toode sisaldab < 130 g/l LOÜ. |

| | |
|-------|--------|
| VOC | |
| Kat. | A/d |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Juhime tähelepanu sellele, et eespool toodud andmed/näitajad on väija selgitatud praktika käigus või laboris ligikaudsete väärtustena ning pole seetõttu siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja töötlemise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

töötlemise, kasutatavate materjalide ja ehitusobjektide erinevuste ja mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovime kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui me tootjana ei ole kirjalikult sõnaselgelt kinnitanud toodete spetsiifilist sobivust või omadusi lepingus määratletud kasutusotstarbeks, ei ole

rakendustehniline nõustamine või juhendamine siduv, isegi kui see toimub meie parimate teadmiste kohaselt. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.