



## Allgrund

Адгезионный грунт для дерева, металлов, твердых пластмасс.  
Антикоррозионный с изолирующей защитой от проявления водорастворимых красящих веществ древесины.



| Цвет                         | Доступные позиции       |                   |                  |             |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                              | Кол-во на палете        | 672               | 200              | 30          |
|                              | <b>Единица упаковки</b> | <b>3 x 0,75 л</b> | <b>2 x 2,5 л</b> | <b>10 л</b> |
|                              | Тип упаковки            | ведро жест.       | ведро жест.      | ведро жест. |
|                              | Код упаковки            | 01                | 03               | 10          |
|                              | <b>Арт. №</b>           |                   |                  |             |
| weiss / белый                | 5420                    | ■                 | ■                | ■           |
| grau / серый                 | 5421                    | ■                 | ■                | ■           |
| rotbraun / красно-коричневый | 5422                    | ■                 | ■                | ■           |


### Расход



100 мл/м² на один слой

Для защиты от коррозии и изоляции растворимых красящих веществ древесины необходимо нанести 2 слоя.

### Область применения



- Грунтовочное и промежуточное покрытие
- Металлические основания (например, сталь (в т.ч. оцинкованная), алюминий, медь, латунь)
- Твердые пластики
- Древесина внутри и вне помещений
- Не предназначено для покраски анодированного алюминия и свежей горячеоцинкованной стали
- Не применять на древесине, свежееобработанной пропитками. Выдержать время фиксации.

### Свойства



- Очень хорошая адгезия к основанию
- Защита от коррозии
- Водный продукт
- Снижает появление желтых пятен, вызываемое проступанием водорастворимых веществ древесины при работе со светлыми покрытиями
- Низкое содержание растворителей, экологически чистый продукт, со слабым запахом

### Технические параметры продукта

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Плотность (20 °C) | ~ 1,20 г/см³       |
| Запах             | умеренный          |
| Степень блеска    | шелковисто-матовая |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

### Возможные системные продукты

#### ► Holzschutz-Grund\* (2066)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

### Подготовка к выполнению работ

#### ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %  
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

#### ■ Подготовка поверхности



Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

#### Деревянные поверхности:

Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки специальным средством (например, Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать подходящим средством для защиты древесины\* (\*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

#### Железо, сталь:

Полностью удалить ржавчину. Удалить окалину и прокатную корку (очистка от ржавчины вручную до степени чистоты ST 3). Наилучшие результаты достигаются при предварительном использовании пескоструйной обработки, степень чистоты SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

#### Цинк (оцинк. сталь):

Очистить поверхность аммиачным смачивающим веществом с применением шлифовального пада.

Руководствоваться инструкцией BFS Merkblatt № 5.

#### Алюминий (неанодированный):

Обработать аммиачным смачивающим средством с применением шлифовального пада или очистить растворителем Verdünnung & Pinselreiniger либо очистителем на основе фосфорной кислоты.

Руководствоваться инструкцией BFS Merkblatt № 6.

#### Пластики и полимерные поверхности:

Твердый ПВХ, полиэфир, акрил, покрытия на основе меламиновой смолы (HPL/CPL) обработать составом Verdünnung & Pinselreiniger и нетканым абразивным волокном.

### Порядок применения



#### Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью, валиком или распылением.

После высыхания и промежуточной шлифовки покрыть водными или органорастворимыми ЛКМ.

Соблюдать время высыхания между слоями.

### Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и изолирующее действие проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

Не применять на древесине, обработанной пропитками на основе солей бора.

#### Высыхание

~ 12 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

Увеличенное время высыхания может улучшить изолирующее действие.

Разбавление продукта, слишком высокая влажность древесины или несоблюдение рекомендуемой последовательности слоев, количества нанесения и времени высыхания может негативно повлиять на изолирующее действие продукта. При работе с водными лакокрасочными покрытиями всегда присутствует остаточный риск проступания растворимых веществ древесины!

#### Разбавление

Продукт готов к применению

### Общие указания

При работе со строганной древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия. Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения покрытия (т.н. "искусственное выветривание") либо очень грубая шлифовка (P80). При работе с такой древесиной, но более грубого ("чернового") распила интервалы технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более длительными.

Алюминий образует в присутствии воздуха и влаги оксидную пленку, которая может оказать негативное воздействие на свойства лакокрасочного покрытия. Поэтому при покраске алюминия необходимо наносить покрытие непосредственно после предварительной обработки основания.


Соблюдать своды правил по конструкционной защите древесины.

Не применять на горизонтальных поверхностях при отсутствии водоотводного уклона и скругленных кромок; избегать застоя влаги на поверхности.

**Рабочий инструмент / очистка**

Кисть (с искусственной щетиной), валик поролоновый, подходящее распылительное оборудование

Инструмент очистить водой сразу после использования.  
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.  
Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

**Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decorpaint (2004/42/EG)**

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/d): макс. 130 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/d    |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.