



HK-Lasur 3in1 [plus]

„Premium“ koksnes aizsardzības lazūra, ātri ūstoša, ar samazinātu šķīdinātāja saturu, lieliski piemērota āra koka virsmu aizsardzībai pret mitrumu.



Krāsas tonis	Pieejamība	Skaitis uz paletes	672	200	96	30	22
	Izmērs / daudzums	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	10 l	20 l	
Gaišs ozols/Eiche hell (RC-365)	5431	■	■	■	■	■	
Bezkrāsains/Farblos	5432	■	■	■	■	■	
Priede/Kiefer (RC-270)	5433	■	■	■	■	■	
Riekstkokš/Nussbaum (RC-660)	5434	■	■	■	■	■	
Palisandrs/Palisander (RC-720)	5435	■	■	■	■	■	
Pīnija/Lapegle/Pinie/lärche (RC-260)	5436	■	■	■	■	■	
Tīkkoks/Teak (RC-545)	5437	■	■	■	■	■	
Tumšs ozols/Eiche rustikal (RC-360)	5444	■	■	■		■	
Sarkankoks/Mahagoni (RC-565)	5446	■	■	■		■	
Balts/Weiß (RC-990)	5451	■	■	■		■	
Kastaņa/Kastanie (RC-555)	5453	■	■	■		■	
Melnkoks/Ebenholz (RC-790)	5454	■	■	■		■	
Egļu zaļš/Tannengrün (RC-960)	5455	■	■	■		■	
Speciālie krāsu toņi	5443				■	■	

Patēriņš



Aptuveni 100 ml/m² vienā kārtā. Nepieciešamas vismaz divas kārtas.

Ēvelētiem vai ļoti blīviem kokmateriāliem uzsūkšanas spēja ir mazāka, un, iespējams, ka jāuzklāj vēl 3. slānis

Lietojuma jomas



- Koksne ārpus telpām
- Kokmateriāli bez saskares ar zemi
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobilijem, koka apšuvums
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
- Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums
- Nav piemērota uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka klāja utt.)

Īpašības



- Trīs vienā: impregnēšanas līdzeklis, grunts un lazūra
- Koksnes aizsardzība pret mitrumu un UV starojumu
- Impregnēšanas efekts: koksnes piesātināšana pret mitrumu
- Difūzijai atvērta aizsargkārta: mitrums var izdalīties
- Hidrofobizējoša: mitras virsmas ātri nožūst
- Aizsardzība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību (konstrukciju koksnes aizsardzība un produkta mitrumaizsardzība) mazina zilēšanas un puves veidošanās risku
- Krāsas segslānis, pasargāts pret zilēšanu, pelējumu un aljēm
- Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā



- Vienmēr matēta virsma spilgtās krāsās
- Videi draudzīgs: zems šķīdinātāju saturs
- Ilgtermiņa aizsardzība ar vienmērīgu laikapstākļu iedarbību
- Pirms turpmākās apstrādes virsmas noslīpēšana nav nepieciešama
- Lazūras pārklājums plānā kārtā

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta / alkīda sistēmas
Blīvums (20 °C)	Aptuveni 1,03 g/cm ³
Pigmenti	Gaismzītrīgi, ļoti caurspīdīgi pigmenti
Smarža	Maiga, sausa, bez smaržas
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **Natural Oil Woodstain [eco] (7670)**
- **End Grain Sealer (1900)**

Sagatavošanās darbam

■ Prasības pamatnei

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalotām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %
Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

■ Sagatavošana

Pilnībā notīriet visu iepriekšējo krāsu (piem., biezu lazūras pārklājuma kārtu vai dekoratīvās krāsas), koka mizu, lūksnu un netīrumus.
Izņemiet valīgus vai iplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas un notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., ar "Remmers" "Verdünnung & Pinselreiniger").
Gludas, ēvelētās koka virsmas pirms krāsošanas pēc iespējas noslīpējet un notīriet no tām putekļus, lai nodrošinātu labāku krāsas uzsūkšanu.
Nemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā bilētenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +8 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsojiet.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Kad krāsojums nožuvīs, uzklājiet 2. kārtu.

Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Pirms tehniski modifīcētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic izmēģinājuma uzklāšana, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

Ja vēlaties pārkāsot ar cita veida pārklājumiem, iesakām pārbaudīt, vai krāsojuma slāniem ir laba saķere.

Bezkrāsaino, balto un hemlokegles toni izmantojiet tikai gruntešanai vai ārējām virsmām, kas tieši nav pakļautas laikapstākļu iedarbībai, piemēram, vietām zem jumta pārkārēm.

Balto un pastētoņu lazūras krāsu atšķirīgo nosegšanas īpašību dēļ vizuālais izskats var atšķirties atkarībā no pamata. Iepriekš ir jāpārbauda, vai lazūras pārklājums noteiktos apstākļos nemaina krāsu, nonākot saskarē ar koksnes sastāvdalīām.

Sakarā ar to, ka šiem krāsu toņiem ir zema UV aizsardzība, jārēķinās ar īsākiem virsmu apkopes intervāliem. Lai nemtu vērā un precizētu šeit minētos faktus, iepriekš ir jāizveido testa laukums, lai nodrošinātu, ka virsma būs tāda, kā iecerēts.

Koksnei, kam ir daudz sastāvdalī, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķistošās koksnes sastāvdalās. Tā rezultātā uz gaišas krāsas mūra vai apmetuma var veidoties krāsas izmaiņas.

Iesakām iepriekš veikt testus arī uz citu koku sugu koksnes.

Lai pēc iespējas izvairītos no koksnes konservantu lietošanas, konstrukcija jāprojektē tā, lai tā būtu ūdensnecaurlaidīga (horizontālas virsmas, valējas gala malas, kapilārās šuves, ūdens un mitruma kabatas, jāizvairīs no saskares ar šķakām, asām malām). Ja to nav iespējams garantēt vai ja ārā ir nepieciešama vēl augstāka līmeņa aizsardzība, neapstrādātu koksni var piesūcināt ar koksnes aizsardzības gruntskrāsu* (*Bioloģiskos biocīdos produktus lietot piesardzīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiketi un informāciju par produktu!).

Apakšējās, šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidojas mala noplīšanai.

Pēc tam griezuma gali un citas sazāģētās virsmas jāpasargā no mitruma, uzklājot zāģmateriālu aizsarglīdzekli



(„End Grain Sealer“).

Ar katru nākamo uzklāto lazūras kārtu krāsas tonis kļūst intensīvāks un spīdums palielinās.

■ **Žūšanas laiks**

Puteķu sauss: apt. pēc 1 stundas

Pārkrāsojams: aptuveni pēc 2 - 3 stundām

Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

■ **Atšķaidīšana**

Gatavs izmantošanai

Norādes

Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.


Darbarīki/tīrišana



Mākslīgo saru ota

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Utilizējet tīrišanas atlikumus atbilstošā veidā.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums



Neatvērtā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā, vismaz 36 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktemi. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (ajģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

GOS saskanā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.



Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdots jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādnī.