



Aqua H-484-Harder

Lichtecht isocyaanaat voor het uitharden van Aqua-lakken

Leverbaar			
Aantal per pallet			
Grootte / hoeveelheid	0,5 ltr	2 ltr	
verpakking	blik	blik	
verpakkingscode	84	02	
art.nr.			
5500	■	■	

Verbruik In de voorgeschreven mengverhouding aan de lak toevoegen

Toepassing

- Voor 2K-Aqua-lakken
- Voor de professionele verwerker



Eigenschappen

- UV-bestendig
- Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen
- Diisocyaanaatgehalte <0,1 Gew.-%: Geen verplichte productscholing volgens EU 2020/1149
- Langzame, geringe viscositeitstoename van het eindmengsel



Technische gegevens

Bindmiddel	Alifatisch polyisocyaanaat
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,09 g/cm ³
Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4)	Ca. 30
Geur	Typisch

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak \(3872\)](#)
- [Aqua 2SL-452-2K-systeemlak \(5501\)](#)
- [Aqua 2IF-437-2K-Isoleervuller \(3216\)](#)


Vorbereiding

Mengverhouding In de voorgeschreven mengverhouding aan de lak toevoegen.

De harder al roerend toevoegen en het mengsel tot een homogene massa mengen.
Remmers patentmixer gebruiken.

Verwerking

- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.



Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.
Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

Verwerkingstip

- **Verdunning**
Verwerkingsklaar

Opmerking

Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.



Gereedschap / reiniging

Remmers Patentdispenser



Gereedschap meteen na gebruik reinigen met koud water of met Aqua RK-898- reinigingsconcentraat. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid

In de ongeopende verpakking, koel, droog en vorstvrij bewaard, minstens 12 maanden houdbaar.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.