



Betofix EM 8 2K

Mortier de remplacement du béton PCC I (RC) pour la réparation constructive des structures en béton

Type / Désignation	Disponibilité				
	Quantité par palette	24	30	1	1000
	Taille / Quantité	25 l	40 kg	1000 l	
	Type de conditionnement	Bidon en plastique	Sac en papier	Conteneur	Silo
	Emballage / Code	25	40	61	62
	Art. n°				
Betofix EM 8 2K (Gris ciment)	5777		■		■
Betofix EM LQ	5780	■		■	
Attention! Betofix EM LQ est le liquide de préparation correspondant. Ce produit doit être commandé séparément!					
Commande minimale: 3 palettes, pour silos: 6 to/silo.					

Consommation

Environ 2,0 kg/m²/mm d'épaisseur de couche, ou 2,0 kg/dm³.



Domaines d'application

- Remplacement du béton pour les réparations à caractère constructive
- Remplacement du béton selon
 - DIN EN 1504-3
 - Rili-SIB DAfStb 2001
 - ZTV-ING
- Mortier de réparation et d'enrobage des anodes pour la protection contre la corrosion cathodique

Propriétés

- Haute résistance mécanique
- Résistance élevée à la pénétration de l'eau
- Rétrécissement particulièrement faible
- Traitement par machine
- Résistant au gel et aux sels de dégel

Informations sur la planification



Betofix EM 8 2K - Classification										
selon Rili-Sib 2001	M3									
selon DIN EN 1504-3	R4									
Classes de béton ancien	A2	A3			A4					
Comportement au feu	Classe A2fl-s1 (DIN EN 13501-1)									
Influence de l'environnement										
Carbonatation	XC1	XC2	XC3	XC4						
Chlorures sans eau de mer	XD1	XD2	XD3							
Chlorures avec eau de mer	XS1	XS2	XS3							
Attaque du gel avec/sans agent de dégivrage	XF1	XF2	XF3	XF4						
Attaque chimique	XA1	XA2*	XA3**							
	* sans attaque de sulfate ** Mesures de protection requises pour - attaque chimique XA3 ou plus - débit élevé d'eau et participation de produits chimiques									
Classe d'humidité	WO	WF	WA							
Influence de la base en béton										
Pénétration de l'humidité à l'arrière backfacing water	XBW1	XBW2								
Impact de l'eau douce ou de l'eau de mer	XW1	XW2								
Contributions statiques	XSTAT									
Application										
Principes/procédures de réparation	3.1	3.2	4.4	5.3	6.3	7.1	7.2	7.4	10.1	

Caractéristiques du produit

Retrait	7 jours: -0,30 mm/m 28 jours: -0,48 mm/m 90 jours: -0,65 mm/m
Densité volumique	Env. 1,8 kg/dm ³
Absorption capillaire d'eau	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Résistance à la flexion	1 jour: 5 N/mm ² 7 jours: 8 N/mm ² 28 jours: 9 N/mm ² 90 jours: 14 N/mm ²
Résistance à la compression	1 jour: 27 N/mm ² 7 jours: 48 N/mm ² 28 jours: 55 N/mm ² 90 jours: 63 N/mm ²
Dyn. E-Module	39 x 10 ³ N/mm ² (à 23 °C)
Granulométrie maximale	8 mm
Contrôle de qualité	KIWA
Densité mortier frais	Env. 2,3 kg/dm ³
Consistance	Plastique

Les valeurs indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être considérées comme des spécifications de produit contraignantes.

Informations supplémentaires

➤ [Merkblatt Aufstellhinweis Silo/IBC](#)

Produits de nos systèmes possibles

➤ [Betofix KHB EM \(5779\)](#)
➤ [Betofix EM LQ \(5780\)](#)

Préparation des travaux

■ [Exigences du support](#)



Substrat en béton :

Support, propre, sans poussière

Considérer les réglementations techniques actuelles pour les paramètres suivants :

- Résistance à la traction de l'adhésif du substrat
- Rugosité minimale/profondeurs de rugosité.


Préhumidifier le support.

■ **Traitement préliminaire**

Armatures:

Pureté SA 2 ½ si une protection contre la corrosion est appliquée, sinon SA 2.

Préparation



■ **Mélanger**

3,4 l Betofix EM LQ (art. 5780) avec 40 kg Betofix EM 8 2K

Ajouter le liquide de gâchage, puis ajouter le mortier sec et mélanger de façon homogène.

Temps de mélange: environ 4 minutes.

Mise en oeuvre



■ **Directives**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.

Temps de traitement

(+20 °C) : Environ 60 minutes

Épaisseur de couche

Couche simple 25 - 100 mm

Un pont d'adhérence est nécessaire pour une application manuelle.

Application frais-en-frais

traitement subséquent

Protégez les surfaces de mortier frais contre un séchage trop rapide dû au vent, aux rayons directs du soleil, à la pluie et/ou au gel pendant au moins 3 jours !

Traitement par la machine.

Pour une mise en oeuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900

Applications

Protéger l'acier d'armature prétraité en 2 couches contre la corrosion avec Betofix KHB EM .

Pour une application en épaisseur adaptée, tirer le mortier sur des guides plans et stables.

Outils / nettoyage



Outil de mélange, truelle, alu, lame de lissage, taloche à ailettes


Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Outils Remmers

- **Récipient de mélange (4030)**
- **Pinceau pour radiateur (4541)**
- **Lisseuse (4004)**
- **Truelle de lissage (4117)**
- **Lisseuse duo (4118)**
- **Schwambrett gelb (4936)**
- **Planche à frotter Latex (4548)**

Stockage / durée de conservation

Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination



Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être remis aux systèmes de recyclage. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts. Ne pas verser dans les égouts.

Déclaration de performance

➤ **Déclaration de performance**

Déclaration de conformité

**Remmers BV**

Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

18

GBI P60-2

EN 1504-3: ZA.1a

5777

Mortier PCC pour la réparation constructive et non-constructive

Résistance à la compression:	classe R4
Teneur en ion chlorure:	< 0,05 %
Pouvoir adhésif:	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation:	satisfait
Module E:	≥ 20 GPa
Résistance aux changements de température partie 1 et 4:	≥ 2 MPa
Absorption capillaire de l'eau:	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Comportement au feu:	classe A2fl-s1
Substances dangereuses:	voir fiche de sécurité

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.