



Betofix KHB EM

Minerální ochrana před korozi a adhezní můstek

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 40
	Balení 15 kg
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 15
	Číslo výrobku
šedý (grau)	5779 ■

Spotřeba Cca 1,5 kg/m² na jednu vrstvu



Oblasti použití

- Pro interiér i exteriér
- Ochrana před korozi a adhezní můstek v jednom produktu



Vlastnosti výrobku

- Zušlechtěný plasty
- Certifikát podle DIN EN 1504-7

Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	1,193 g/cm ³
Doba zpracovatelnosti	Cca 360 min. při 5 °C Cca 90 min. při 30 °C
Záměsová voda	Cca 3,75 l/15 kg
Hodnota pH	> 12

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- **Betofix EM 8 2K (5777)**
- **Betofix EM 4 2K (5778)**

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Výztuž:
Obnažená výztuž musí být při použití protikorozi ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 3 hodiny



Ochrana před korozi

Materiál nanést ve dvou vrstvách, min. tl. vrstvy 1 mm.
Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

Adhezní můstek

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.
Následné práce provádějte čerstvé do čerstvého během doby zpracování.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

Upozornění

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická štětka, smeták, gumová škrabka
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- > **Mischgefäß (4030)**
- > **Flächenstreicher (4540)**
- > **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost

Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Prohlášení o vlastnostech

- > **Prohlášení o vlastnostech**

Prohlášení o shodě



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Löhningen

17

GBI-P 62-1

EN 1504-7: 2006

5779

Výrobek pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. Ochrana výstuže proti korozi

Smyková soudržnost: Vyhovuje
Ochrana proti korozi: Vyhovuje