



## Betofix KHB EM

Protection contre la corrosion minérale et pont d'adhérence

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	40
	<b>Taille / Quantité</b>	<b>15 kg</b>
	Conditionnement	Sac papier
	Emballage / Code	15
	<b>Art. n°</b>	
Gris	5779	■

Consommation Env. 1,5 kg/m<sup>2</sup> par couche



Domaines d'utilisation

- A l'intérieur et à l'extérieur
- Protection anti-corrosion et primaire d'adhérence en un produit



Propriétés

- Enrichi de matières synthétiques
- Certifié conformément à DIN EN 1504-7

Données techniques

Densité volumique	1,193 g/cm <sup>3</sup>
Temps de traitement	Env. 360 min. à 5 °C env. 90 min. à 30 °C
Quantité d'eau	Ca. 3,75 l/15 kg
Valeur pH	> 12

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires


- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

Préparation

- Exigences concernant le support  
Porteur, propre et sans poussière.
- Traitement préliminaire  
**Armatures:**  
Pureté SA 2 ½ si une protection contre la corrosion est appliquée, sinon SA 2.


Préparation

- Préparation / Mélange  
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.  
Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en oeuvre.



Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre  
Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C.  
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.  
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.





- Durée pratique d'utilisation (20°C)  
Env. 3 heures

**Protection anti-corrosion**

Appliquer le mortier en 2 couches parfaitement couvrantes (épaisseur de couche minimale: 1 mm).  
Temps d'attente entre l'application des différentes couches: env. 30 minutes.

**Primaire d'adhérence**

Appliquer une couche de contact avec l'outil approprié.  
Exécuter les opérations suivantes frais sur frais dans le temps de traitement.

Informations de mise en œuvre      Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Important      Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.  
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.  
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.  
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outillage / Nettoyage des outils      Matériel de mélange, brosse, balai, racloir en caoutchouc



Outil de malaxage, brosse, balai, racloir en caoutchouc  
Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Outils Remmers

- [Récipient de mélange \(4030\)](#)
- [Mélangeur Collomix® KR \(4292\)](#)
- [Brosse plate \(4540\)](#)
- [Pinceau pour coins Kana KanaClassic \(4541\)](#)

Stockage / Tenue en stock      6 mois au sec, en emballage d'origine non ouvert.



Sécurité / Réglementations      Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination      Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performance      ➤ [Leistungserklärung](#)

Déclaration de conformité



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönningen

17

GBI P62

EN 1504-7: 2006

5779

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des constructions en béton

Résistance au cisaillement:    satisfait

Protection anti-corrosion:    satisfait

Substances dangereuses:    NPD



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.