



Betofix KHB EM

Ásványi korrózióvédő és tapadóhíd

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	40
	Kíszerelés	15 kg
	Göngyöleg típusa	papírsák
	Göngyölegkód	15
	Terméksz.	
szürke	5779	■

Anyagszükséglet Kb. 1,5 kg/m² rétegenként



Alkalmazási területek

- Kültéri és beltéri felületre
- Egy termékben korrózióvédelem és tapadóhíd



Tulajdonságok

- Műanyaggal javított
- A DIN EN 1504-7 szabvány szerint minősített

Termékjellemzők

Rázósúly	1,193 g/cm ³
Bedolgozási idő	kb. 360 perc 5 °C-on kb. 90 perc 30 °C-on
Vízigény	kb. 3,75 l/15 kg
pH-érték	> 12

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

Előkészítés


- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, tiszta és pormentes.
- Előkészítés
Vasalás:
SA 2 ½ tisztasági fok korrózióvédelem alkalmazása esetén, különben SA 2

Előkészítés



- Bekeverés
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklet min. +5 °C-tól max. +30 °C-ig.
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.



- Feldolgozhatósági idő (+20 °C)
kb. 3 óra

Korrózióvédelem

Az iszapoló habarcsot fel kell hordani teljes fedésben két rétegben, min. rétegvastagság mindig 1 mm.
A rétegenkénti várakozási idő: kb. 30 perc.

Tapadóhíd

A termék megfelelő szerszámmal kontaktréteggént felhordani.
A következő munkákat friss a frissben - a feldolgozási időn belül - kell kivitelezni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztítás

Keverőszerszám, meszelő, kefe, gumilehűző
A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.




Remmers szerszámok

- Mischgefäß (4030)
- Collomix® Rührer KR (4292)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- [Leistungserklärung](#)

CE-jelölés



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönigen

17

GBI-P 62-1

EN 1504-7: 2006

5779

A betonvas korrózióvédője és tapadóhídja egy termékben

Nyírási ellenállás: megfelelt
Korrózióvédelem: megfelelt

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.