



Betofix KHB EM

Protettivo anticorrosione e ponte di aggrappo a base minerale

Tonalità di colore	Disponibilità
	Confezioni per pallet 40
	Confezioni 15 kg
	Tipo di confezione Sacco di carta
	Codice confezione 15
	Cod. art.
	5779 ■

Consumo Circa 1,5 kg/m² per mano



Campi di applicazione

- Interno ed esterno
- Protezione dalla corrosione e agente legante in un unico prodotto



Caratteristiche

- Modificato con polimero
- Certificato secondo DIN EN 1504-7

Dati tecnici

Densità apparente	1,193 g/cm ³
Tempo di lavorazione	Circa 360 minuti a 5 °C Circa 90 minuti a 30 °C
Fabbisogno d'acqua	Circa 3,75 l/15 kg
Valore pH	> 12

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.


Possibili prodotti del sistema

- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

Preparazione


- Requisiti del sottofondo
Portante, pulito, libero da polvere e asciutto.
- Preparazione
Rinforzo:
Grado di pulizia SA 2 ½ se è applicata la protezione anticorrosione, altrimenti SA 2

Rapporto di catalisi e diluizione



- Miscelazione
Versare l'acqua in un recipiente pulito e aggiungere la malta in polvere.
Miscelare intensamente con un mescolatore per ca. 3 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo e adatto all'applicazione.

Applicazione



- Condizioni per l'impiego
Basse temperature allungano i tempi di lavorabilità e di presa, temperature più elevate li accorciano.
- Tempo di lavorabilità (+20 °C)
Circa 3 ore



Protezione dalla corrosione

Applicare due strati di boiaccia con uno spessore di min. 1 mm ciascuno, avendo cura di coprire l'intera superficie. Tempo di attesa tra gli strati: circa 30 minuti.

Strato adesivo

Utilizzando uno strumento idoneo, stendere un sottile strato di contatto con il prodotto. Eseguire il lavoro successivo fresco su fresco - entro il tempo di lavorazione.

Note per l'impiego

Non tentare di rendere riutilizzabile la malta indurita aggiungendo acqua o malta fresca.

Note

Utilizzare solo acqua potabile per l'impasto.
I dati tecnici del prodotto riportati sono stati determinati in condizioni di laboratorio a 20 °C e 65 % di umidità atmosferica relativa.
Applicazioni diverse da quelle indicate devono essere concordate preventivamente con l'assistenza tecnica di Remmers.
Per la progettazione e la realizzazione fare riferimento ai certificati di prova disponibili.

Attrezzatura / Pulizia

Lavare con acqua l'attrezzatura utilizzata finché il prodotto è ancora fresco.




Attrezzatura Remmers

- Mischgefäß (4030)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

Immagazzinamento / Conservabilità

Secco, in contenitori chiusi, 6 mesi.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Dichiarazione di prestazione

- [Leistungserklärung](#)

Marcatura CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönninge

17

GBI-P 62

EN 1504-7: 2006

5779

Prodotto per la protezione anticorrosiva del rinforzo e dello strato di incollaggio in un unico prodotto

Resistenza al taglio: Promosso

Protezione dalla corrosione: Promosso

Sostanze pericolose: NPd

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.