



Betofix KHB EM

Minerale-corrosiebescherming en hechtlaag

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	40
	Grootte / hoeveelheid	15 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	15
	art.nr.	
grijs	5779	■

Verbruik Ca. 1,5 kg/m² per laag



Toepassing



- Binnen en buiten
- Corrosiebescherming en hechtprimer in één product

Eigenschappen

- Kunststof veredeld
- Gecertificeerd conform EN 1504-7

Technische gegevens

Schudmaat	1,193 gr/cm ³
Verwerkingstijd	ca. 360 min. bij 5°C ca. 90 min. bij 30°C
Waterdosering	Ca. 3,75 l/15 kg
pH-waarde	> 12

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtige, schone en stofvrije ondergrond.
- Voorbereiding
Wapening:
zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.



Vorbereitung




■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

■ Verwerkingstijd (+20 °C)

Ca. 3 uur

Corrosiebescherming

De slurry aanbrengen, volledig dekkend in twee lagen, in afzonderlijke laagdiktes van steeds 1 mm.

Wachttijd tussen de lagen: ca. 30 minuten.

Hechtprimer

Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

Navolgende behandelingen nat-in-nat - binnen de verwerkingstijd - uitvoeren.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Mengapparatuur, kwast, bezem, rubberen trekker


Mengapparaat, kwast, bezem, rubberen trekker

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- [Mengvat \(4030\)](#)
- [Collomix® mengspiraal KR \(4292\)](#)
- [Blokkwast \(4540\)](#)
- [Radiatorborstel \(4541\)](#)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking ca. 6 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.

Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

- [Leistungserklärung](#)



Verklaring van conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönigen

17

GBI P62

EN 1504-7: 2006

5779

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies

Schuifsterkte:

voldoet

Corrosiebescherming:

voldoet

Gevaarlijke stoffen:

niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.