



Betofix KHB EM

Mineralna ochrona antykorozyjna i warstwa szepna

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	40
	Jedn. opak.	15 kg
	Rodzaj opakowania	worek papierowy
	Kod opakowania	15
	Nr art.:	
szary	5779	■

Zużycie Około 1,5 kg/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Ochrona antykorozyjna i warstwa szepna w jednym produkcie



Właściwości

- Materiał uszlachetniany tworzywem sztucznym
- Posiada certyfikat DIN EN 1504-7

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa	1,193 g/cm ³
Czas zdatności do aplikacji	około 360 min. w temp. 5 °C około 90 min. w temp. 30 °C
Zapotrzebowanie wody	około 3,75 l/15 kg
Odczyn pH	> 12

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- Przygotowania
Zbrojenie:
Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2


Przygotowanie materiału

- Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.
Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.



Sposób stosowania

- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.





- Czas zdatości do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Okolo 3 godzin

Ochrona antykorozyjna

Pokryć całą powierzchnię dwoma warstwami szlamu o grubości minimalnej 1 mm każda
Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją kolejnych warstw: ok. 30 minut

Warstwa szczipna

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.
Następne roboty wykonać świeże na świeże w ciągu czasu zdatości do obróbki.

Wskazówki wykonawcze Zaprawy, która zaczęta wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

Wskazówki Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.


Narzędzia / czyszczenie Mieszalnik, pędzel, miotła, ściągaczka gumowa
Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.



Narzędzia z oferty Remmers

- [Pojemnik do mieszania \(4030\)](#)
- [Mieszadło Collomix® KR \(4292\)](#)
- [Pędzel ławkowiec \(4540\)](#)
- [Pędzel do kaloryferów \(KANA\) \(4541\)](#)

Przechowywanie / trwałość W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: okolo 6 miesięcy.



Bezpieczeństwo / przepisy Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości Użytkowych ➤ [Leistungserklärung](#)

Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönigen

17

GBI-P 62-1

EN 1504-7: 2006

5779

Antykorozyjna ochrona zbrojenia i warstwa szczipna w jednym

Wytrzymałość na ścinanie: zaliczona
Ochrona antykorozyjna: zaliczona
Temperatura zeszklenia: NPD



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność