



Betofix KHB EM

Minerálna ochrana pred koróziou a adhézny mostík

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 40
	Balenie 15 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 15
	Číslo výrobku
grau	5779 ■

Spotreba Cca 1,5 kg/m² na jednu vrstvu



Oblasti použitia

- Do interiéru a exteriéru
- Ochrana pred koróziou a adhézny mostík v jednom produkte



Vlastnosti výrobku

- Zušľachtený plast
- Certifikát podľa DIN EN 1504-7

Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	1,193 g/cm ³
Čas spracovania	Cca 360 min. pri 5 °C Cca 90 min. pri 30 °C
Zámesová voda	Cca 3,75 l/15 kg
Hodnota pH	> 12

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


Systémové produkty

- **Betofix EM 8 2K (5777)**
- **Betofix EM 4 2K (5778)**

Prípravné práce


- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**
Výstuž:
Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

Príprava zmesi



- **Miešanie**
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.
- **Čas spracovania (+20 °C)**
Cca 3 hodiny



Ochrana pred koróziou

Materiál naniesť v dvoch vrstvách, min.hrúbka vrstvy 1 mm
Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

Adhézny mostík

Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.
Následné práce vykonávajúť čerstvé do čerstvého počas doby spracovania.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, murárska štetka, metla, gumová škrabka
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Suché, neotvorené originálne balenie, 6 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Vyhlásenie o parametroch

> [Leistungserklärung](#)

Vyhlásenie o zhode



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lönigen

17

GBI-P 62-1

EN 1504-7: 2006

5779

Výrobok na protikoróznú ochranu výstuže a adhézneho mostíka v jednom výrobku

Šmyková súdržnosť: Vyhovuje
Ochrana pred koróziou: Vyhovuje

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.