



## Betofix EM LQ

Betofix EM 2K rendszerek folyékony komponense

Típus/megnevezés	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	24	1
	<b>Kiszárlás</b>	<b>25 l</b>	<b>1000 l</b>
	Göngyöleg típusa	műa. kanna	konténer
	Göngyölegkód	25	61
	<b>Terméksz.</b>		
Betofix EM LQ	5780	■	■

### Alkalmazási területek

- Folyadékony komponens Betofix EM 2K betonpótló habarcs előállításához



### Tulajdonságok

- Folyékony
- Oldószermentes
- Vizes műanyagdiszperzió

### Termékjellemzők

Sűrűség	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás	20–24 mp (kifolyási idő 3 mm-es DIN-kifolyópohárból)
pH-érték	6,5–8,0

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Betofix EM 8 2K \(5777\)](#)
- [Betofix EM 4 2K \(5778\)](#)

### Előkészítés

- Bekeverés  
Az anyagot jól fel kell keverni.  
A szükséges mennyiségű keverővizet elő kell készíteni és a száraz porkeveréket hozzá adagolni, csomómentessé és homogénné kell keverni míg a habarcs jó feldolgozhatóvá nem válik.


### Munkaeszközök és tisztításuk

Keverőszerszám

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

### Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.  
A felbontott göngyöleget a használat után vissza kell zárni és rövid időn belül fel kell használni.  
Fagymentesen tárolni.



### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.