



## PUR Color Top OS

Probarvený krycí nátěr pro systémy OS 11

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě
	<b>Balení</b> 30 kg
	Typ balení plechový obal
	Kód obalu 30
	<b>Číslo výrobku</b>
speciální odstíny od 120 kg	6055 ■

Spotřeba Cca 0,5 - 0,8 kg/m<sup>2</sup> pojava

Oblasti použití ■ Vrchní pečecí nátěr v systému Remmers Deck OS 11a - II a Remmers Deck OS 10 M  
■ Vrchní pečecí nátěr v systému Remmers Deck OS 14 v souladu s pokyny pro údržbu (směrnice 2016)

Vlastnosti výrobku ■ Světlostálý  
■ Houževnatě pružný  
■ Mechanicky zatížitelný  
■ Chemicky odolný

Údaje o výrobku	<b>Složka A</b>	<b>Složka B</b>	<b>Směs</b>
Hustota (20 °C)	1,68 g/cm <sup>3</sup>	1,05 g/cm <sup>3</sup>	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (25 °C)	1400 mPa s	2300 mPa s	1100 mPa s


Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamení závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty > [Angaben zur Ausführung DIN V 18026-06 Anhang A - Remmers Deck OS-Systeme](#)  
> [Brandprüfung \(Klassifizierung\) Remmers Deck OS 11a - II \(PU-Kopfversiegelung\)](#)

Systémové produkty > [Epoxy Primer PF \(1224\)](#)  
> [PUR Color ZS \(6826\)](#)  
> [PUR Color VS \(6056\)](#)

Přípravné práce ■ Požadavky na podklad  
Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.  
Vhodným podkladem jsou základní vrstvy v systému Remmers Deck OS 11a - II, celoplošně zasypané křemenným pískem.

Příprava směsi



■ Kombinovaný obal  
Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).  
Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).  
Namíchanou směs přelit do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.  
Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.  
Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

**Směsný poměr** 73 : 27 hmotnostně

Hotovou směs ihned po namíchání aplikovat na připravenou plochu pomocí vhodného nářadí.



## Zpracování



Pouze pro profesionální použití!

- **Podmínky při zpracování**  
Aplikovaný materiál je potřeba chránit 24 hod. před přímým kontaktem s vodou a vlhkostí. Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 40 až 80 %. Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu. Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +30 °C.
- **Doba zpracování (+20 °C)**  
Cca 30 minut  
Napojení při válečkování cca. 5 minut.
- **Doba vytvrzování (+20 °C)**  
Pochází po 1 dni, mechanicky zatížitelné po 3 dnech, plně zatížitelné po 7 dnech.

Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

## Příklady použití

- **Krycí nátěr/top coat**  
Materiál nanést gumovou stěrkou, pak ho do kříže rozetřít vhodným válečkem na epoxidové hmoty. Na vodorovných plochách nevytvářet kaluže. Chcete-li minimalizovat tvorbu pruhů, převálečujte povrch vhodným velkoplošným válečkem.

Spotřeba	cca 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> pojiva
----------	--

## Upozornění

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit. Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže. U tmavých a vysoce pigmentovaných odstínů může i přes pečlivé zpracování docházet ke stínování nebo mohou vznikat lehké struktury na povrchu. Je to podmíněno systémem a neohrožuje to způsobnost produktu. Při pochybách provést předem zkoušku na vzorové ploše. Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení. Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy. Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11. Nepoužívejte v uzavřených místnostech. Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.


## Nářadí / čištění



Pryžová stěrka, váleček na epoxidy, míchací zařízení

Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers. Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101. Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

## Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

## Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!  
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

## Osobní ochranné pomůcky

Tyto údaje jsou uvedeny v aktuálních bezpečnostních listech resp. v příslušných informacích profesních oborových organizací.

## Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

## Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 500 g/l VOC.



## Prohlášení o vlastnostech

> [Prohlášení o vlastnostech](#)



Prohlášení o shodě



1119, 1658

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

18

GBIII 124\_2

EN 1504-2:2004

6055

**Stěrka pro povrchovou ochranu**

Odolnost oděru:

Ztráta oděrem < 3000 mg

Propustnost pro CO<sub>2</sub>:

S<sub>D</sub> > 50 m

Propustnost pro vodní páru:

Třída III

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi:

w < 0,1 kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)

Odolnost vůči teplotnímu šoku:

≥ 1,5 (1,0) N/mm<sup>2</sup> \*

Odolnost vůči silnému chemickému

Ztráta tvrdosti < 50 %

napadení:

Schopnost přemostění trhliny:

B 4.2 (-20 °C)

Odolnost proti úderu:

Třída I

Odtrhová zkouška:

≥ 1,5 (1,0) N/mm<sup>2</sup> \*

Reakce na oheň:

Třída C<sub>R</sub>-S1

Protismykové vlastnosti:

Třída III

\* Hodnota v závorce je nejnižší naměřenou hodnotou

17

GBIII 124\_2

EN 13813:2002

6055

**Potěrový materiál na pryskyřičné bázi a podlahové potěry, pro vnitřní použití**

Reakce na oheň:

E<sub>n</sub>

Uvolňování korozivních látek:

SR

Odolnost vůči obrusu:

≤ AR 1

Přidržnost:

≥ B 1,5

Odolnosti proti rázu:

≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.