



PUR Color Top OS

Prefarbený krycí náter pre systémy OS-11

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete
	Balenie 30 kg
	Druh balenia plechový obal
	Kód obalu 30
	Číslo výrobku
	6055 ■

Spotreba Cca 0,5 - 0,8 kg/m² spojiva

Oblasti použitia

- Vrchný pečiatiaci náter v systéme Remmers Deck OS 11a - II
- Vrchný pečiatiaci náter v systéme Remmers Deck OS 14 v súlade s pokynmi pre údržbu (smernica 2016)

Vlastnosti výrobku

- Farebne stály
- Huževnato pružný
- Mechanicky zaťažiteľný
- Chemicky odolný

Informácie o výrobku	Zložka A	Zložka B	Zmes
Hustota (20 °C)	1,68 g/cm ³	1,05 g/cm ³	1,45 g/cm ³
Viskozita (25 °C)	1400 mPa s	2300 mPa s	1100 mPa s

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- [Ausführungsanweisung Remmers Deck OS 11a - II](#)
- [Brandprüfung \(Klassifizierung\) Remmers Deck OS 11a - II \(PU-Kopfversiegelung\)](#)

Systémové výrobky


- [Epoxy Primer PF \(1224\)](#)
- [PUR Color ZS \(6826\)](#)
- [PUR Color VS \(6056\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.
Vhodným podkladom sú základné vrstvy v systéme Remmers Deck OS 11a - II, celoplošne zasypané kremičitým pieskom.



Príprava zmesi



■ Kombinovaný obal

Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B). Dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.). Namiešanú zmes preliať do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešať. Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút. Pruhy indikujú nedostatočné premiešanie.

Pomer miešania	73 : 27 hmotnostne
-----------------------	--------------------

Hotovú zmes ihneď po namiešaní aplikovať na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.

Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, podkladu a okolia: min. +10 °C do max. + 30 °C. Aplikovaný materiál je potrebné chrániť 24 hod. pred priamym kontaktom s vodou a vlhkosťou. Relatívna vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 40 až 80%. Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 30 minút
Napojenie pri valčekomani cca 5 minút.

Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

Príklady použitia

■ Krycí náter / top coat

Materiál naniesť gumovou stierkou, následne ho rozotrieť do kríža vhodným valčekom na epoxidové hmoty. Na vodorovných plochách nevytvárať kaluže. Ak chcete minimalizovať tvorbu pruhov, prevalčokujte povrch vhodným veľkoplošným valčekom.

Spotreba	cca 0,5 - 0,8 kg/m ² spojiva
-----------------	---

Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť. Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže. U tmavých a vysoko pigmentovaných odtieňov môže aj napriek starostlivému spracovaniu dochádzať ku tieňovaniu alebo môžu vznikáť ľahké štruktúry na povrchu. Je to podmienené systémom a neohrozuje to spôsobilosť výrobku. Pri pochybách vykonať vopred skúšku na vzorovej ploche. Vhodný pre pojazď vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie. Brúsne mechanické zaťaženie spôsobuje povrchové stopy. Musia byť dodržané požiadavky certifikátov príslušných systémov Remmers Deck OS 11. Nepoužívajte v uzavretých miestnostiach. Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.




Pracovné náradie, čistenie



Gumená stierka, valček na epoxidy, miešacie zariadenie

Podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu náradia Remmers.
Pracovné zariadenie a prípadné znečistenie ihneď a v čerstvom stave vyčistiť riedidlom V 101.
Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!
Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Osobné ochranné pomôcky

Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 500g/l VOC.



Vyhlásenie o parametroch

➤ [Leistungserklärung](#)



CE-označenie



1119, 1658

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

18

GBIII 124_2

EN 1504-2:2004

6055

Stierka pre povrchovú ochranu

Odolnosť oderu:	Strata oderom < 3000 mg
Priepustnosť pro CO ₂ :	s _D > 50 m
Priepustnosť pre vodnú paru:	Trieda III
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze:	w < 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})
Odolnosť voči teplotnému šoku:	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² *
Odolnosť voči silnému chemickému napadnutiu:	Strata tvrdosti < 50 %
Schopnosť premostenia trhliny:	B 4.2 (-20 °C)
Odolnosť proti úderu:	Trieda I
Odtrhová skúška:	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² *
Reakcia na oheň:	Trieda C _{fl} -s1
Protišmykové vlastnosti:	Trieda III

* Hodnota v zátvorke je najnižšou nameranou hodnotou

17

GBIII 124_2

EN 13813:2002

6055

Poterový materiál na živicovej báze a podlahové potery, pre použitie v interiéri

Reakcia na oheň:	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť voči obrusu:	≤ AR 1
Prídržnosť:	≥ B 1,5
Odolnosť proti nárazu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.