



## PUR Primer S 2K

### - PUR Haftvermittler -

Potenciador de adherencia a base de disolventes

Disponibilidad	
Cant. por palet	
<b>Talla / Cantidad</b>	<b>10 kg</b>
Tipo de envase	[set]
Clave de envase	11
<b>Artículo número</b>	
6062	■

**Consumo / cantidad a aplicar** aprox. 0,05 kg/m<sup>2</sup> (dependiendo del sustrato)

**Campos de aplicación**

- Potenciador de la adherencia en el sistema Remmers Deck OS 11a - II
- Sólo apto para aplicaciones exteriores



**Propiedades**

- Curado por humedad
- Contiene disolvente
- Dos componentes
- Azul, translúcido

Datos característicos del producto	Componente A	Componente B	Mezclado
Densidad (20 °C)	1,01 g/cm <sup>3</sup>	0,87 g/cm <sup>3</sup>	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad (25 °C)	20 mPa s	5 mPa s	20 mPa s

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

**Posibles productos del sistema**


- [PUR Color ZS \(6826\)](#)
- [PUR Color VS \(6056\)](#)

**Preparación del trabajo**

- **Requisitos que debe cumplir el soporte**  
PUR Colour ZS en el sistema Remmers Deck OS 11a - II es adecuado como sustrato. El fondo deberá estar firme, rígido, libre de partículas sueltas, polvo, aceites, grasa, marcas de goma y otras sustancias que puedan afectar la adherencia del producto. La superficie de PUR Colour ZS no debe agrietarse ni resquebrajarse. [U1\_B\_99]  
El soporte debe estar seco.

**Preparación**

- **Mezclado**  
Añadir el componente B completamente al componente A. Mezclar a continuación la masa con un agitador eléctrico de marcha lenta (aprox. 300 - 400 r.p.m.) . Pasar la mezcla a otro recipiente y volver a mezclar a fondo. Hay que mantener un tiempo de mezclado mínimo de 3 min. Si se forman estrías ello es indicio de un mezclado insuficiente. A continuación, procesar inmediatamente.




**Proporción de mezcla (A : B)** 92 : 8 en peso



## Elaboración

¡Sólo para aplicadores industriales!



### ■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.

La humedad relativa debe estar en el rango de 40 - 80%.

La temperatura del fondo deberá estar – durante la aplicación del producto – a 3 °C más que la temperatura del punto de rocío.

### ■ Exceso de capas (+20 °C)

mín. 2 - máx. 8 horas al 50 % de humedad relativa

El tiempo de espera entre capas depende en gran medida de la humedad. El disolvente contenido debe haberse evaporado completamente. El sustrato debe ser transitable, pero todavía puede tener una ligera pegajosidad.

Las temperaturas más altas y las humedades absolutas más altas se acortan, las temperaturas más bajas y las humedades absolutas bajas generalmente extienden los tiempos indicados.

Evitar capas gruesas, de lo contrario puede formarse espuma.

## Ejemplos de aplicación

### ■ Recubrimiento de rodillo

Aplique el potenciador de adherencia de manera uniforme y fina utilizando un rodillo de microfibra con un movimiento transversal.

Consumo / cantidad a aplicar	aprox. 0,05 kg/m <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------------------

## Indicaciones

Todos los valores y consumos especificados fueron determinados en condiciones de laboratorio (20 °C) con tonos de color estándares. Estos valores pueden variar según el caso de aplicación.

El producto es de secado por aire-humedad. Espesores de capa excesivos pueden provocar la formación de espuma.

No utilizar en superficies viejas (más de 2 días) o dañadas superficialmente (por ejemplo, craquelado o caleo intenso).

Proteger el soporte del contacto directo con el agua antes, durante y después del repintado. En caso contrario, volver a aplicar el promotor de adherencia.

En las fichas técnicas correspondientes y en las recomendaciones de Remmers podrá encontrar más indicaciones acerca de la aplicación, estructuras y cuidados de nuestros productos.

## Utensilios de trabajo / limpieza

Rodillo de microfibra, brocha, mezclador




Encontrará datos exactos en el programa de herramientas de Remmers.

Limpiar las herramientas y cualquier suciedad inmediatamente y cuando estén frescas con el diluyente V 103.

Durante la limpieza hay que aplicar medidas de protección y eliminación adecuadas.

## Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.



## Seguridad / normativas

¡Sólo para aplicadores industriales!

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada.

## Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

## Declaración de rendimiento

➤ **Leistungserklärung**



Identificación CE



Remmers GmbH (CE)  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Lönigen  
Remmers (UK) Limited (UKCA)  
1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)  
19 (CE); 22 (UKCA)  
GBIII 137\_2  
EN 13813:2002  
6062

Solado de resina sintética / revestimiento de resina sintética para uso en interiores

Comportamiento al fuego:	Efl
Liberación de sustancias corrosivas:	SR
Resistencia al desgaste:	≤ AR 1
Resistencia a la tracción adhesiva:	≥ B 1,5
Resistencia al impacto:	≥ IR 4

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.