



PUR Primer S 2K

- PUR sukibimą skatinanti medžiaga -

Sukibimą skatinanti priemonė tirpiklių pagrindu

Variantai		
Kiekis ant paletės	50	
Pakuotė	10 kg	
Pakuotės rūšis	Skardinis bakelis	
Pakuotės kodas	10	
Artikulo Nr.		
6062	■	

Išėiga apie 0,05 kg/m² (priklausomai nuo pagrindo)

Panaudojimo sritys



- Sistemoje „Remmers Deck OS 11a-II“ naudojama sukibimą skatinanti priemonė
- Tinkamas naudoti tik lauke

Savybės

- Kietėja nuo ore esančios drėgmės
- Sudėtyje yra tirpiklių
- Dvikomponentis
- Mėlynas, beveik permatomas

Produkto duomenys

	A komp.	B komp.	Mišinys
Tankis (20 °C)	1,01 g/cm ³	0,87 g/cm ³	1,01 g/cm ³
Klampumas (25 °C)	20 mPa s	5 mPa s	20 mPa s

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **PUR Color ZS (6826)**
- **PUR Color VS (6056)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Kaip pagrindą galima naudoti sistemos „Remmers Deck OS 11a-II“ produktą „PUR Color ZS“.


Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

„PUR Color ZS“ dangos paviršius negali trupėti arba būti įtrūkęs.

Jei paviršius paruoštas anksčiau nei prieš 2 dienas, prieš dengiant sukibimą skatinančią priemonę, paviršių būtina mechaniškai pašiaušti, o po to kruopščiai nuvalyti. Šlifavimui galima naudoti diskines šlifavimo mašinas su tinkamais šlifavimo priedais, pavyzdžiui, „Diamant Turtlepads“.

Pagrindas turi būti sausas.

Paruošimas



■ Maišymas

Visą B komponentą supilti į A komponentą.

Galiausiai masę sumaišyti lėtai elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.).

Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

Po to nedelsiant apdoroti.


Maišymo santykis (A : B)

92 : 8 masės dalimis



Apdorojimas

Tik profesionaliam naudojimui!



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Santykinė oro drėgmė turi būti 40–80 %.
Pagrindo temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turi būti mažiausiai +3 °C virš rasos taško.

■ Kito sluoksnio dengimas (+20 °C)

Ne anksčiau kaip po 2 val. ir ne vėliau kaip po 8 val., esant 50 % santykinei oro drėgmei.
Laukimo laikas tarp dviejų sluoksnių dengimo labai priklauso nuo oro drėgmės. Sudėtyje esantis tirpiklis turi būti visiškai išgaravęs. Pagrindas yra tinkamas vaikščioti, tačiau gali būti šiek tiek lipnus.
Esant aukštesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, nurodyta kietėjimo trukmė paprastai sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai ir mažesnei oro drėgmei – atitinkamai pailgėja.
Vengti storo grunto sluoksnio. Priešingu atveju gali susidaryti putos.

Panaudojimo pavyzdžiai

■ Voleliu dengiama danga

Tolygiai, kryžminiais judesiais ploną produkto sluoksnį paskleisti mikroplošto voleliu

Išeiga

apie 0,05 kg/m²

Nurodymai

Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą.
Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.
Produktas kietėja veikiamas aplinkoje esančios drėgmės. Dėl per storo sluoksnio gali susiformuoti putos.
Nenaudoti ant paviršių, kurie paruošti anksčiau nei prieš 2 dienas, arba ant pažeistų paviršių (pvz., trupančių arba įtrūkusių).
Saugoti pagrindą nuo tiesioginio vandens poveikio prieš dengimą, dengiant ir po dengimo. Priešingu atveju pagrindą reikia dar kartą padengti gruntu.

Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

Darbo įrankiai / valymas


Mikroplošto volelis, teptukas, maišytuvas



Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.
Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.
Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas / reglamentai

Tik profesionaliam naudojimui!

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



Atitikties deklaracija



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen, Vokietija

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtinė Karalystė

19 (CE); 22 (UKCA)

GBIII 137_2

EN 13813:2002

6062

Sintetinių dervų išlyginamasis sluoksnis / sintetinės dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai:	E _{fl}
Ėsdinančių medžiagų išsiskyrimas:	SR
Atsparumas dilimui:	≤ AR 1
Tempiamasis stipris:	≥ B 1,5
Atsparumas smūgiams:	≥ IR 4

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.