



Епоху Color Top

Композиция наливная на основе эпоксидных смол, двухкомпонентная, пигментированная для устройства запечатывающего слоя

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете		
	Единица упаковки	10 кг	30 кг
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	11	31
	Арт. №		
achatgrau (RAL 7038) / агатовый серый	6186	■	■
silbergrau / серебристо-серый	6191	■	■
lichtgrau / светло-серый	6192	■	■
kieselgrau / галечный серый	6193	■	■
steingrau / каменно-серый	6194	■	■
basaltgrau / базальтово-серый	6195	■	■
verkehrsgrau A / транспортный серый А	6196	■	■
verkehrsgrau B / транспортный серый В	6188	■	■
Sonderfarbtöne / спец. цвета от 10 кг	6190	■	■

Расход См. Варианты применения

- Область применения**
- Фиксирующая запечатка в системах Remmers Deck OS 8 и Deck OS 8 classic
 - Фиксирующая запечатка в системах Remmers Deck OS 11a-II и OS 11b-II
 - Устройство запечатывающего слоя в системе покрытия для паркингов Remmers Deck OS 14 в соответствии с Директивой по техническому обслуживанию и содержанию в исправности (проект стандарта 2016)
 - Фиксирующая запечатка для покрытий с засыпкой
 - Цветное покрытие, наносимое валиком

- Свойства**
- Высокая устойчивость к образованию карбаматов
 - Хорошая укрывистость на засыпных покрытиях
 - Устойчивость к механическим нагрузкам
 - Устойчивость к химическим нагрузкам
 - Протестировано на совместимость с покрытиями
 - Не содержит пластификаторов, нонил- и алкилфенола
 - В прореагировавшем состоянии безопасно для здоровья

Технические параметры продукта

■ **На момент поставки**

	Компонент А	Компонент В	Смесь
Плотность (20 °С)	1,66 г/см ³	1,05 г/см ³	1,51 г/см ³
Вязкость (25 °С)	4000 мПа·с	90 мПа·с	1050 мПа·с

■ **После реакции**

Истирание по Таберу	47 мг (CS10, 1000 об., 1000 г)
---------------------	--------------------------------


Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **Епоху ST 100 (1160)**
- **Епоху Primer PF (1224)**

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии. Обязательно использовать только специальные эпоксидные грунтовки и системы покрытий Remmers. В качестве основания подходят также эпоксидные и полиуретановые базовые слои Remmers с засыпкой. Для укладки систем серии Remmers Deck OS см. соответствующие инструкции по выполнению работ.

Подготовка материала**■ Комби-упаковка**

Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А). Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~ 300 - 400 об./мин.). Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать. Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин. Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

Пропорция смешивания (А : В) 82 : 18 массовых частей

Готовую смесь сразу после приготовления полностью вылить на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом.

Порядок применения

Только для профессионального применения!

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C.
В течение минимум 24 часов после укладки необходимо защищать материал от попадания воды и воздействия влаги.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.
Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

около 25 минут

■ Время отверждения (+20 °C)

Пешеходная нагрузка через 1 сутки, механические нагрузки через 3 суток, полная эксплуатационная устойчивость через 7 суток.
При более низких температурах (+8 °C) возможность хождения достигается через 2 суток.

Отверждение можно ускорить путем добавления АСС Н. Руководство по применению данного материала предоставляется по запросу!

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Варианты применения**■ Фиксирующая запечатка**

Нанести материал резиновым шибером и затем прокатать подходящим валиком для эпоксидных смол в направлении крест-накрест.

Расход около 0,5 - 0,8 кг/м² (в зависимости от засыпного материала)

■ Покрытие, наносимое валиком

Нанести материал на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом (например, зубчатой кельмой или зубчатой раклей). Затем прокатать подходящим валиком для эпоксидных смол в направлении крест-накрест.

Расход около 0,35 кг/м²

Общие указания

Все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C) на стандартных оттенках. При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

Для снижения вязкости можно при необходимости добавить до 2 масс.-% растворителя Verdünnung V 101. Не рекомендуется использовать другие растворители и разбавители.

Финишные запечатывающие покрытия в цветах со слабой кроющей способностью (например, желтые, красные или оранжевые цвета) создают эффект полупрозрачного (лессирующего) покрытия. В этом случае необходимо подобрать компоненты системного покрытия друг к другу по цвету, при необходимости нанести финишную запечатку в несколько слоев.

На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии, поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.

При работе с темными и высокопигментированными цветами возможно появление участков, оттенок которых может незначительно отличаться от основного цвета покрытия, а также участков, имеющих легкую



структуру поверхности. Это представляет собой особенность системного покрытия и является признаком низкого качества материала. В сомнительных случаях рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение на образец поверхности.

Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок. Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.

Под воздействием ультрафиолетового излучения и атмосферных явлений эпоксидные покрытия утрачивают стабильность цвета.

При работе с системами OS 8 руководствоваться также соответствующими свидетельством об испытаниях.

Руководствоваться указаниями по нанесению соответствующих систем Remmers Deck OS 11.

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

Рабочий инструмент / очистка



Резиновый шибер, валик для эпоксидных смол, строительный миксер

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.


Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии разбавителем Verdünnung V 101.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Инструменты Remmers

- > **Patentdispenser (4747)**
- > **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- > **Moosgummischieber (5035)**

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.

Срок хранения компонента А не менее 12 месяцев, компонента В не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности и в брошюре "Эпоксидные смолы в строительстве и окружающей среде" / „Epoxyharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

Средства индивидуальной защиты

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/Ј): макс. 500 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.