Add 250

Granulé polymère

	Disponibilité	
	Nbre / palette	480
	Taille / Quantité	**0,25 kg**
	Conditionnement	Pot
	Emballage / Code	83
	Art. n°	
	6271	■

Consommation	Jusqu'à 0,05 kg pour 1 kg de liant
Domaines d'utilisation	■ Granulés de polymères pour augmenter les propriétés antidérapantes des vitrificateurs
Propriétés	■ Neutre en couleur ■ Facile à mélange

Données techniques

Granulométrie	1,1 g/cm³
Granulométrie	env. 0,25 mm

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats
- Hochdruck-/Heißdampfreinigbarkeit-Systemprüfung
- Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung A

Produits complémentaires
- Epoxy BS 2000 (6001)
- Epoxy BS 3000 M (6370)
- Epoxy BS 3000 SG New (6380)
- Epoxy Color Top (6191)

Préparation

Ajouter le granulé au vitrificateur mélangé.
Mélanger avec un mélangeur électrique lent (env. 300 - 400 tours / minute).
Une formation de stries témoigne d'un mélange insuffisant.

Mise en œuvre

Produit réservé à l'usage des professionnels!

Appliquer le mélange prêt à utiliser selon les prescriptions du vitrificateur en question.

Important

Le granulat peut seulement être utilisé pour quelques couches avec une épaisseur < 200 µm.
Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.

Stockage / Tenue en stock

Au sec, stockage illimité.

Sécurité / Réglementations

Produit réservé aux professionnels !
Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.

Equipement de protection individuelle	Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur / les instructions des associations professionnelles.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.