



PUR Top TX

Strukturierte, transparente Versiegelung

| Farbton | Verfügbarkeit | | |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
| | Anz. je Palette | | |
| | Größe / Menge | 2,5 kg | 10 kg |
| | Gebinde-Typ | Eimer W | Eimer W |
| | Gebinde-Schlüssel | 04 | 11 |
| | Art.-Nr. | | |
| farblos | 6330 | ■ | ■ |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Verbrauch | max. 0,10 kg/m ² |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | ■ Versiegelung für mechanisch beanspruchte Flächen |
|---------------------------|--|


| | |
|----------------------|--|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Strukturiert ■ Matte Oberfläche ■ UV-beständig ■ Mechanisch belastbar ■ Chemisch belastbar ■ Bei Bedarf pigmentierbar |
|----------------------|--|

| Produktkenndaten | Komp. A | Komp. B | Mischung |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dichte (20 °C) | 1,1 g/cm ³ | 1,0 g/cm ³ | 1,1 g/cm ³ |
| Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen. | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Mögliche Systemprodukte | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Artico Color (6765) ➤ Epoxy Flex PH (6250) ➤ Epoxy OS Color (6980) |
|--------------------------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitsvorbereitung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitungen Die Versiegelung muss innerhalb von 48 h nach dem Aufbringen der darunterliegenden Schicht appliziert werden. |
|----------------------------|---|

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Zubereitung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombigebinde Den Härter (Komp. B) der Grundmasse (Komp. A) vollständig zugeben. Anschließend die Masse mit einem langsam anlaufenden, elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min.) durchmischen. Die Mischung in ein anderes Gefäß umfüllen und nochmals gründlich mischen. Eine Mindestmischzeit von 3 Min. ist einzuhalten. Schlierenbildung zeigt unzureichendes Mischen an. | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mischungsverhältnis (A : B)</td> <td>90 : 10 nach Gewichtsteilen</td> </tr> </table> | | Mischungsverhältnis (A : B) | 90 : 10 nach Gewichtsteilen |
| Mischungsverhältnis (A : B) | 90 : 10 nach Gewichtsteilen | | |



Die fertige Mischung direkt nach der Zubereitung vollständig auf die vorbereitete Fläche geben und mit geeigneten Mitteln verteilen.
Zur optionalen, baustellenseitigen Pigmentierung das Bindemittel vollständig in das Gebinde der Farbpaste Artico Color geben und intensiv mischen. Weitere Details dem Technischen Merkblatt von Artico Color entnehmen.



Verarbeitung



Nur für gewerbliche Anwender!

■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +10 °C bis max. +25 °C.
Das Material ist nach der Verlegung mind. 24 Stunden vor direkter Wasserbeaufschlagung und Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen.
Die relative Luftfeuchtigkeit muss im Bereich von 40 - 80 % liegen.
Die Untergrundtemperatur muss während Applikation und Aushärtung mind. +3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

■ **Verarbeitungszeit (+20 °C)**

Ca. 30 Minuten.
Die Anarbeitungszeit beträgt etwa 5 Minuten.

■ **Aushärtungszeit (+20 °C)**

Bei 60 % Luftfeuchtigkeit: Begehbar nach 16 Stunden, mechanisch belastbar nach 3 Tagen, voll belastbar nach 7 Tagen.

Höhere Temperaturen und höhere absolute Luftfechtigkeiten verkürzen, niedrigere Temperaturen und niedrige absolute Luftfechtigkeiten verlängern generell die angegebenen Zeiten.

Anwendungsbeispiele

■ **Versiegelung**

Das Material auf die Fläche geben und gleichmäßig mit geeigneter 25 cm PU-Rolle im Kreuzgang aufbringen. Direkt nach dem Vorlegen ist das Material mit einer 50 cm Epoxy-Rolle drucklos in einer Richtung nachzurollen. Für das Vorlegen empfiehlt sich eine treppenversetzte Applikation um die Anarbeitungszeiten so kurz wie möglich zu halten.
Es ist immer frisch in frisch zu arbeiten.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Verbrauch | max. 0,10 kg/m ² |
|-----------|-----------------------------|

Hinweise

Wenn nicht anders angegeben, wurden alle vorgenannten Werte und Verbräuche unter Laborbedingungen (+20 °C) ermittelt. Bei Baustellenverarbeitung können geringfügig abweichende Werte entstehen.
Zur Erzielung möglichst gleichmäßiger Flächen ausreichend sachkundiges Personal einsetzen.
Bei Überschreiten der Anarbeitungszeit kommt es zu Rollansätzen, Glanzgrad- und Farbtonunterschieden.
Zusammenhängende Flächen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten, da es sonst zu geringen Farb-, Glanz- und Strukturunterschieden kommen kann.
Ausbesserungen in der Fläche und Anarbeitung an bestehenden Flächen führen zu einem sichtbaren Übergang in Aussehen und Struktur.
Ungleichmäßige Auftragsweisen sowie große Temperaturunterschiede auf der Fläche können zu einer uneinheitlichen Oberflächenoptik infolge von Glanzgradunterschieden führen.
Schichtdickenüberschreitungen, Schweißtropfen oder abtropfendes Material führen zum Aufschäumen der Versiegelung.
Schleifende mechanische Belastungen führen zu Verschleißspuren.
Mit gummibereiteten Fahrzeugen befahrbar. Nicht geeignet für Belastungen durch metall- oder polyamidbereitete Fahrzeuge sowie dynamische Punktbelastungen.
Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.

Arbeitsgeräte / Reinigung




Epoxy-Rolle, PU-Rolle, Mischgerät

Genauere Angaben dem Remmers Werkzeugprogramm entnehmen.
Arbeitsgeräte und evtl. Verschmutzungen sofort und in frischem Zustand mit V 101 reinigen.
Bei der Reinigung auf geeignete Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen achten.

Remmers Werkzeuge

➤ **Patentdispenser (4747)**

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



| | |
|--|---|
| Persönliche Schutzausrüstung | Diese Angaben sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern bzw. den jeweiligen Angaben der Berufsgenossenschaften zu entnehmen. |
| Entsorgungshinweis | Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren. |
| VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/j): max. 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC. |

Leistungserklärung > Leistungserklärung

Konformitätserklärung



Remmers GmbH (CE)
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

Remmers (UK) Limited (UKCA)
1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

07 (CE); 24 (UKCA)
GBIII 027_4
EN 13813:2002
6330

Kunsthazestrich / Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Brandverhalten: | E _{fl} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR 0,5 |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B 1,5 |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR 4 |

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.