



Baseplan

Podlahová vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití



Popis	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 42
	Balení 25 kg
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
šedý (grau)	6358 ■

Spotřeba

Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Vyrovnávací vrstva pod podlahové krytiny
- Vyrovnávací vrstva pod lité podlahové systémy
- Vyrovnávací vrstva pod keramické obklady
- Tloušťka vrstvy na cementové podklady / podklady vázané síranem vápenatým: 3 - 20 mm, v trhlínách do 30 mm
- Vhodné pro podlahové vytápění

Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhnoucí
- Minimální pnutí
- Zušlechťená pryskyřice
- Dobrá odlévatelnost
- Vysoká pevnost a tvrdost
- Čerpatelná
- Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Reakce na oheň třída A2fl-s1 (dle DIN EN 13501-1)

Údaje o výrobku

Rozliv	Cca 150 mm dle DIN EN 12706
Plná zatížitelnost	Pochozí po cca 3 hodinách Plně zatížitelný po cca 28 dnech
Pokládka dalších vrstev	Obklady/desky; paropropustné tmely: cca 4 h parotěsné krytiny/nátěry: cca 24 h při tloušťce vrstvy 3 mm parkety: cca 48 h při tloušťce vrstvy 3 mm jinak 1 týden na 10 mm
Pevnost v tahu za ohybu	Po 24 h: cca 4 N / mm ² Po 7 dnech: cca 5 N / mm ² Po 28 dnech:> 7 N / mm ² Podle DIN EN 196
Pevnost v tlaku	Po 24 hodinách: cca 20 N / mm ² Po 7 dnech: cca 25 N / mm ² Po 28 dnech:> 30 N / mm ² Podle DIN EN 196
Hustota malty po ztuhnutí	Po 28 dnech: cca 2,0 kg / dm ³
Adhezní pevnost v tahu	> 1,5 N/mm ²

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Certifikáty

› [Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV](#)

Systémové produkty

› [Primer Hydro LC \(6359\)](#)

Přípravné práce


■ **Požadavky na podklad**

Podklad musí být pevný, stabilní a bez trhlin. Odstraňte méně pevné povrchové vrstvy nebo oddělovací vrstvy (např. nečistoty, prach, olej, zbytky barev atd.).

■ **Příprava podkladu**

Povrchy musí být opatřeny základním nátěrem Primer Hydro LC, další informace najdete v technickém listu. Je třeba zohlednit objektové a dilatační spáry a napojení na okraje. U okrajů je třeba osadit těsnící pásky, aby se zabránilo zatečení hmoty do připojených spár. Hladké povrchy zdrsňte.

Příprava směsi



■ **Míchání**

Spotřeba vody: 4,5 - 4,75 l vody na 25 kg produktu *

Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.


Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Nechat 3 minuty odstát.

Následně se hmota pomalu krátce promíchá vhodným míchadlem.

*Přírodní plniva vedou k malým odchylkám ve spotřebě vody. Optimální spotřeba vody závisí na type stavby a tloušťce vrstvy.

Zpracování



■ **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.

■ **Doba zpracování (+20 °C)**

Cca 30 minut

Smíchaný materiál vylijte a rychle rozetřete stěrkou/zednickou lžící, válečkem s hroty rozetřete. Vyhněte se nánosům.

Přepřepování pomocí válečku s hroty zlepšuje kvalitu povrchu a je naprosto nezbytné.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředít tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

Chraňte čerstvé maltové povrchy před příliš rychlým vysycháním a mrazem.

Zpracování pouze v jedné vrstvě.

Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Upozornění

V případě penetračního nátěru vyplňujícího póry epoxidovou pryskyřicí je třeba zajistit, aby se voda ze směsi mohla odvádět vzduchem z místnosti. Může být nutné počítat s delší dobou schnutí.

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

Vždy vytvořte testovací plochy!

Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti.

Je třeba dodržovat pokyny uvedené v letáku TKB č. 9 (duben 2008)!

Není vhodný pro použití jako hladká omítka.

Nářadí / čištění



Míchací zařízení, mobilní vylévací vědro, rakle, váleček s hroty

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.


Remmers nářadí

- › [Mischgefäß \(4030\)](#)
- › [Collomix Rührer DLX 152 HF \(4286\)](#)
- › [HEXAFIX® Nachrüstadapter \(4283\)](#)
- › [Gloria Hochleistungsprüherät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)
- › [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- › [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- › [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- › [Stachelwalze \(5038\)](#)
- › [Estrich-Rakel \(4568\)](#)
- › [Nagelschuhe spitz \(4010\)](#)



Skladování / trvanlivost

V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost 9 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Prohlášení o shodě



0432

CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 19 / UKCA 21

GBI-P 16-1

EN 13813: 2002

6358

Cementový potěr pro vnitřní použití

EN 13813: CT – C30 – F7

Reakce na oheň:	A2fl-s1
Uvolňování korozivních látek:	CT
Pevnost v tlaku:	C30
Pevnost v tahu za ohybu:	F7
Odolnost proti obrusu:	NPD

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.