



Baseplan

Vloeregalisatiemortel voor binnentoepassingen



Type/benaming	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	Verpakkingstype	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	art.nr.	
grijs	6358	■

Verbruik

ong. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing



- Egaliseerlaag onder coatings
- Egaliseerlaag onder vloerafwerkingen
- Egaliseerlaag onder keramische tegels
- Laagdikte cement/calciumberonden ondergronden: 3 - 20 mm, bij oneffenheden tot 30 mm
- Geschikt voor vloerverwarming

Eigenschappen

- Hydraulisch verhardend
- Spanningsarm
- Gemodificeerde kunsthars
- Goede vloeieigenschappen
- Hoge sterkte en hardheid
- Verpompbaar
- Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Brandklasse: A2fl-s1 (conform DIN EN 13501-1)

Technische gegevens

Zetmaat	ca. 150 mm conform DIN-EN 12706
Belasting	beloopbaar na ca. 3 uur volledig belastbaar na ca. 28 dagen
Geschikt om af te werken	Tegels/plavuizen en dampopen coatings na ca. 4 uur met een dampdichte afwerking: ca. 24 uur bij 3 mm laagdikte met parket: ca. 48 uur bij 3 mm laagdikte anders per 10 mm 1 week
Buigtreksterkte	Na 24 h: ca. 4 N/mm ² Na 7 d: ca. 5 N/mm ² Na 28 d: > 7 N/mm ² Volgens DIN EN 196
Druksterkte	Na 24 h: ca. 20 N/mm ² Na 7 d: ca. 25 N/mm ² Na 28 d: > 30 N/mm ² Volgens DIN EN 196
Dichtheid vaste mortel	na 28 dagen: ca. 2,0 kg/dm ³
Hechtsterkte	> 1,5 N/mm ²

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ **Licentie voor de EMICODE_GEV van 14.03.2019**



Mogelijke systeemproducten

➤ **Primer Hydro LC (6359)**

Werkvoorbereiding


■ **Ondergrond vereisten**

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig en zonder scheuren zijn. Minder vaste lagen en/of tussenlagen (bijv. vuil, stof, olie, verfresten enz.) verwijderen.

■ **Vorbereidingen**

De vlakken met Primer Hydro LC gronderen, verdere gegevens staan in het betreffende technisch merkblad. Uitzettings-, bewegings- en randvoegen moeten worden overgenomen. Breng randisolatiestrips aan op opgaande bouwdelen om te voorkomen dat de massa in aansluitvoegen loopt. Gladde oppervlakten opruwen.

Voorbereiding

■ **Vermengen**■ **Waterdosering: 4,5 - 4,75 l water op 25 kg produkt***

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.


Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Rijptijd ongeveer 3 minuten

Aansluitend de massa met een geschikt mengapparaat langzaam kort doormengen.

*Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

Verwerking

■ **Richtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

■ **Verwerkingstijd (+20 °C)**

Ongeveer 30 minuten

Giet het gemengde materiaal uit en verdeel het snel met een trekker/troffel, rol het met een spijkerrol. Voorkom aanzetten.

Nabewerken met prikroller verbetert de kwaliteit van het oppervlak en is absoluut noodzakelijk.

Applicatie

Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Bescherm verse morteloppervlakken tegen uitdroging en vorst.

Alleen enkellaags verwerken.

Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

Toepassingsvoorbeelden

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Epoxy BS 2000 als primer op het Baseplan.

Opmerking

Zorg bij een poriënvullende primer op basis van epoxyhars dat het aanmaakwater via de omringende lucht kan worden afgevoerd. Houd in voorkomend geval rekening met een langere droogtijd.

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Steeds een proefvlak zetten!

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Producteigenschappen werden bepaald onder laboratoriumomstandigheden bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.

De informatie in TKB-brochure nr. 9 (april 2008) moet in acht worden genomen!

Kan niet als decoratieve vloer gebruikt worden!

Gereedschap / reiniging



Mengapparaat, verrijdbare speciekuip, spaan, rakel, prikroller

Menggereedschap, transport-/schenkemmer, rakel, prikroller

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

■ **Remmers gereedschap**

- **Mengvat (4030)**
- **Collomix® mengstaaf KR (4292)**
- **Collomix Rührer DLX 152 HF (4286)**
- **HEXAFIX® Retrofit adapter (4283)**
- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria Drukspuit Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Pikrol (5038)**
- **Estrich-Rakel (4568)**



> Nagelschuhe spitz (4010)

Opslag / houdbaarheid

In de ongeopende originele verpakking koel bewaard, droog en beschermd tegen vorst, 9 maanden.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring**> Prestatieverklaring****> Prestatieverklaring****Verklaring van conformiteit**

0432

CE Remmers GmbH

Bernhard Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU0432

CE 19 / UKCA 21

GBI P16

EN 13813: 2002

6358

Dekvloermortel en dekvloeren

EN 13813: CT – C30 – F7

Brandklasse:

A2fl-s1

Vrijgekomen corrosieve substanties:

CT

Druksterkte:

C30

Buigtreksterkte:

F7

Slijtweerstand:

niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.