Primer Hydro LC

Primaire et pont d'adhérence pour mortier d'égalisation

	Disponibilité	
	Nombre/palette	75
	Taille / Quantité	**5 l**
	Type de conditionnement	Seau en plastique
	Emballage / Code	05
	Art. n°	
	6359	■

Consommation

Env. 50-100 ml/m² en fonction du support
Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.

Domaines d'utilisation



- Intérieur
- Primaire sur des supports non absorbants, tels que de vieilles surfaces céramiques
- Primaire de substrats minéraux à base de gypse ou de ciment

Propriétés



- Sans solvant
- Séchage rapide
- Prêt à utiliser
- Adhérence excellente sur les supports non absorbants
- Surface antidérapante pour un collage optimal

Données techniques

Aspect	Bleu-transparent

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Informations supplémentaires

- **Fiche de développement durable**
- **GEV - EMICODE**

Produits du système

- **Baseplan (6358)**
- **Multiplan (2830)**
- **Multiplan SIC (2804)**
- **WP Flow (0431)**

Préparation du travail

- **Exigences du support**

Le support doit être porteur, indéformable, solide, exempt d'éléments non adhérents, de poussière, d'huiles, de graisses, d'abrasion de caoutchouc et d'autres substances à effet séparateur.
Avant d'appliquer le matériau, le support ne doit pas dépasser la teneur en humidité maximale maximale:
- Supports à base de ciment chauffés et non chauffés : max. 2,0 % CM-
- Supports liés au sulfate de calcium : max. 0,5 % CM-%
- Supports de sulfate de calcium chauffés : max. 0,3 % CM-%

Mise en oeuvre



- **Directives**

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +25°C
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.
Respecter les durées de séchage.

- **Recouvrabilité (+20 °C)**

Recouvrable après env. 60 min.

Appliquer le matériel immédiatement avec un rouleau ou une brosse soigneusement sur le support.

Exemples d'application	**Supports absorbants:** Dilution du matériel avec de l'eau (rapport de mélange 1 : 1) **Supports non absorbants:** Appliquer le matériel sans dilution
Important	Prendre en considération les fiches techniques en vigueur. Les dérogations aux normes en vigueur doivent faire l'objet d'un accord séparé.
Outils / nettoyage	Rouleau époxy, pinceau Nettoyer les outils et les taches éventuelles à l'état frais avec de l'eau.
Stockage / Tenue en stock 	En fûts d'origine fermés, à l'abri du gel, au moins 18 mois. Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.
Sécurité / réglementation	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Elimination	Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être remis aux systèmes de recyclage. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts. Ne pas verser dans les égouts.
Ordonnance sur les produits biocides	Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.