



Color LA

- Siliconharzfarbe LA -

Pintura de resina de silicona "real" con protección para superficies con riesgo de algas y hongos

Color	Disponibilidad		
	Cant. por palet	48	32
	Talla / Cantidad	5 l	12,5 l
	Tipo de envase	Cubo de plástico	Cubo de plástico
	Clave de envase	05	13
	Artículo número		
	6400	■	■
	6430	■	■
	6429	■	■

*Adjustable sólo después de la consulta - colores intensos no son posibles

Consumo / cantidad a aplicar



Aprox. 0,2 - 0,25 l/m² por aplicación
Se requieren 2 operaciones.
El consumo puede variar según el estado de la superficie.
Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.

Campos de aplicación



- Materiales de construcción minerales y porosos en áreas exteriores
- Las pinturas de silicato, silicona y dispersión mate que soportan la carga
- Los revocos de resina sintética

Propiedades



- Repelente al agua $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Altamente difusible en vapor de agua $s_d \leq 0,05 \text{ m}$
- No hay obstrucción de la reacción de carbonatación
- Bajo estrés
- Mate, carácter mineral
- Tendencia a la contaminación limitada

Datos característicos del producto

■ En estado de entrega	
Vehículo	Emulsión de resina de silicona de bajo peso molecular, dispersión acrílica pura
Densidad (20 °C)	1,45 - 1,53 g/cm³, dependiente al color
Viscosidad	3000 mPa·s
Pigmento	Pigmentos de óxido resistentes a la luz y a los álcalis
Valor pH	Aprox. 8,5
■ En estado reaccionado	
Permeabilidad al vapor de agua (DIN EN ISO 7783-2)	$s_d \leq 0,05 \text{ m}$
Coefficiente de absorción de agua (DIN EN 1062-3)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Grado de brillo	Mate, carácter mineral

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Posibles productos del sistema


➤ Remmers Reinigungsprodukte



Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
Soportando la carga, seco, limpio, sin polvo ni grietas.
Libre de sales dañinas a la construcción
- Preparativos
Sustratos minerales de carga con el Primer H.
Prepare sustratos arenosos y firmemente adheridos con Primer HF o Primer Hydro HF.
Si es necesario, ajusta la estructura con Color LA Fill.

Elaboración



- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +25 °C.

Agitar bien el producto.
Recubrir la superficie con una herramienta adecuada.
Espere al menos 6 horas entre operaciones.

Indicaciones para la aplicación

Proteger los elementos de obra y materiales que no deben entrar en contacto con el producto mediante medidas adecuadas.
Sólo utilice material con el mismo número de lote para las superficies coherentes.
Los colores intensos como p.e. el amarillo, rojo, etc pueden presentar, debido a los pigmentos, una menor cobertura.
De ser necesario aplique varias capas.
Proteger las superficies tratadas del viento, la lluvia fuerte, la radiación solar y la formación de agua de deshielo.

Indicaciones

Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.
¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!

Utensilios de trabajo / limpieza



Brocha, brocha de superficie, rodillo de piel de cordero y pulverizador airless

Limpiar los utensilios con agua estando el producto todavía fresco.
Eliminar las salpicaduras de la pintura con agua estando el producto todavía fresco.

Herramientas Remmers

➤ [Epoxy-Rolle \(5045\)](#)

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Equipo de protección individual

Durante la aplicación a pistola, hay que llevar un aparato de protección respiratoria, con filtro de partículas P2 y unas gafas de protección. Hay que usar guantes y vestimenta de protección adecuados.

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Reglamento sobre productos biocidas

Contiene como "producto tratado" un biocida (agente protector de película) con ingredientes activos biocidas 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, terbutrina, piritiona de cinc para proteger la capa del ataque de organismos microbianos (algas, hongos, etc). Se recomienda estrictamente seguir las instrucciones de procesamiento.

COV según la Directiva de Decopaint (2004/42/EC)

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/c): máx 40 g/l (2010).
Este producto contiene < 40 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l



Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.