Color LA

- Siliconharzfarbe LA -

"Pravý" silikónový povlak chránený proti plesniam a riasam

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	48	32
	Balenie	**5 l**	**12,5 l**
	Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
biely	6400	■	■
kolekcia farebných odtieňov	6430	■	■
špeciálne odtiene*	6429	■	■

*Výroba na vyžiadanie - žiadne intenzívne farebné odtiene

Spotreba

Cca 0,2 - 0,25 l/m² na pracovný postup
Sú potrebné 2 vrstvy.
Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia



- Porézny, minerálny podklad v exteriéri
- Pevné silikátové, silikónové a matné disperzné nátery
- Akrylátové omietky

Vlastnosti výrobku



- Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ·h^{0,5})
- Vysoko priedušný s_d ≤ 0,05 m
- Nespomaľuje karbonatáciu
- Minimálne pnutie
- Matný, podobný minerálnym látkam
- Minimálny sklon k znečisteniu

Informácie o výrobku

- Pri dodaní

Spojivo	Emulzia nízkomolekulárnej silikónovej živice, čistá akrylátová disperzia
Hustota (20 °C)	1,45 - 1,53 g/cm³ v závislosti na odtieni
Viskozita	3000 mPa·s
Pigment	Svetlostále oxidové pigmenty odolné voči alkáliám
Hodnota pH	Cca 8,5

- V zreagovanom stave

Priepustnosť vodných pár (DIN EN ISO 7783-2)	s_d ≤ 0,05 m
Koeficient nasiakavosti (DIN EN 1062-3)	w ≤ 0,1 kg/(m² · h^{0,5})
Stupeň lesku	Matný, minerálny charakter

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Color LA Fill (0560)
- Remmers Reinigungsprodukte

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad

Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín.
Bez škodlivých solí.

- Príprava podkladu

Pevné, minerálne podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.
Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.
Na zjednotenie štruktúry podkladu použiť ako podnáter Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA, č. 0560).

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.
Nanášať na plochu vhodným náradím.
Technologická prestávka medzi jednotlivými pracovnými krokmi je min. 6 hodín.

Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.
Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.
Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.
Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

Upozornenie

Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Vždy vytvorte testovacie plochy!

Pracovné náradie, čistenie

Štetec, plochý štetec, plyšový valček, striekacie zariadenie

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.
Striekance ihneď vyčistit vodou

Remmers náradie

- Epoxy-Rolle (5045)
- Patentdisperser (4747)

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnou účinnou látkou oktilinón (ISO) , terbutryn , zinkium-pyritión na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 40 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.