



Siliconharzfarbe LA - farblos

- Color LA -

Átlátszó hígítóadalék a szilikongyanta festékrendszerhez a lazúrossági fok beállításához

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	48	32
	Kiszerelés	5 l	12,5 l
	Göngyöleg típusa	műa. vödör	műa. vödör
	Göngyölegkód	05	13
	Terméksz.		
színtelen	6410	■	■

Anyagszükséglet



A kívánt lazúrossági foktól függ

A felület minőségétől függően változhat az anyagfelhasználás.

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

Alkalmazási területek



- A Remmers szilikongyanta festékrendszer lazúrossági fok beállításához

Tulajdonságok



- Színtelen
- Víztaszító

Termékjellemzők

■ Kiszállításkor

Kötőanyag	Kismolekulájú szilikongyanta emulzió, tiszta akrilát diszperzió
Sűrűség (20 °C)	1,05 g/cm ³
Viszkozitás	500 mPa s
pH-érték	8-9

■ Felhasználás után

Fényesség mértéke	matt, ásványi karakter
Felületminőség	síma




A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Color LA (6400)
- Siliconharz Füllfarbe LA (0560)
- Historic-Lasur (6476)
- Historic Schlämmlassur (6471)

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, környezeti- és alaphőmérséklet: min. +5 °C-tól max. +25 °C-ig

Az anyagot jól fel kell keverni.

A rendszertermék lazúrosodási fok eléréséig kell összekeverni

Feldolgozási tudnivalók

A Siliconharzfarbe LA-farblos- szintelen adalékot csak hígítószerként szabad használni a lazúrossági fok beállításához és nem lehet felhordani csak "pur" önmagában.

Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges. Próbafelület készítése kötelező!

Munkaeszközök és tisztításuk




Ecset, széles meszelő, bárányszőr henger

A munkavégző készülékeket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

A festék fröcskölődést friss állapotban vízzel kell eltávolítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

A termék EU határértéke (Kat A/c): max. 40g/l (2010).
A termék < 40 g/l VOC-t tartalmaz

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.