



## Primer HF

### - Grundierung SV -

Грунтовка глубокого проникновения с гидрофобизирующим и укрепляющим действием

#### Доступные позиции

Кол-во на палете	84	24
Единица упаковки	5 л	30 л
Тип упаковки	канистра жест.	канистра жест.
Код упаковки	05	30
Арт. №		
6438	■	■

#### Расход

~ 0,1 - 0,2 л/м<sup>2</sup> в зависимости от основания



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

#### Область применения

- Осыпавшиеся минеральные основания, обладающие впитывающей способностью
- Фиброцементные плиты, не имеющие покрытия



#### Свойства

- Оказывает укрепляющее действие
- Выравнивание впитывающей способности
- Гидрофобизирующее действие
- Щелочестойкость
- Высокая проникающая способность
- Содержит растворители



#### Технические параметры продукта

Вещество-носитель	ароматические углеводороды
Сухой остаток	~ 11 %
Плотность (20 °C)	0,88 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	> 42
Внешний вид	бесцветная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


**Возможные системные продукты**

- > Color LA (6400)
- > Color LA Fill (0560)
- > Color PA (6500)
- > Color PA Roof (2531)
- > Color SF <sup>[basic]</sup> (6415)
- > Color Flex (2976)

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть сухим, чистым, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).

Не должно быть высолов.

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

**■ Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)**

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% последующую обработку можно выполнять спустя 24 часа.

Перед применением взболтать.

Равномерно нанести материал кистью или распылением.

При необходимости повторить процесс.

**Указания по применению**

Не применять инструмент с искусственным ворсом.

Избегать образования излишка материала на поверхности.

Избегать образования глянцевых слоев.

Строительные дефекты (например, трещины, потрескавшиеся швы, дефектные примыкания, капиллярный подъем влаги) устранить до начала работ с продуктом.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

**■ Высыхание**

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

**Общие указания**

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Всегда выполнять пробное нанесение!

**Рабочий инструмент / очистка**


Распылительное оборудование низкого давления, кисть флейцевая

После использования и перед длительными перерывами очистить инструмент растворителем Verdünnung V 101.



**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.