



## Apprêt SV

### - Primer HF -

Apprêt de fond avec effet renforçant et hydrophobe

Disponibilité		
Nbre / palette	84	24
<b>UC</b>	<b>5 l</b>	<b>30 l</b>
Conditionnement	Bidon métal	Bidon métal
Emballage / Code	05	30
<b>Art. n°</b>		
6438	■	■

#### Consommation

env. 0,2 l/m<sup>2</sup> en fonction de la texture du support

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



#### Domaines d'utilisation

- Supports minéraux sablants et absorbants
- Panneaux en fibrociment altérés par les intempéries



#### Propriétés

- Effet consolidant
- Egalise l'absorption du support
- Résistant aux alcalis
- Capacité de pénétration élevée
- Solvanté



#### Données techniques

##### ■ Produit frais

Support	Hydrocarbures désaromatisées
Densité (20°C)	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Point d'éclair	> 42
Aspect	Liquide incolore

##### ■ Après réaction

Résistance aux alcalis	jusqu'à pH 13
------------------------	---------------

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.



## Produits complémentaires


- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color PA Roof (2531)
- Siliconfarbe SF (6415)
- Color Flex (2976)

## Préparation

### ■ Exigences concernant le support

Sec, propres, exempt de poussière et de fissures (à l'exception des fissures superficielles). Exempt de sels nuisibles.

## Mise en œuvre



### ■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +25°C.

### ■ Recouvrabilité (+20°C)

A +20 °C et 65% d'humidité relative de l'air, recouvrable après 24 h.

Bien agiter avant emploi !

Appliquer le produit uniformément au pinceau ou au rouleau.

Répéter l'opération si nécessaire.

## Informations de mise en œuvre

N'utiliser pas d'outils à poils en matière plastique

Éliminer les résidus du matériel du support.

Les couches brillantes doivent être évitées.

Les défauts de construction, tels que les fissures, les joints fissurés, les connexions défectueuses, l'humidité ascendante doivent être éliminés au préalable.

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.

### ■ Séchage

Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

## Important

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Respecter les réglementations techniques en vigueur.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


## Outillage / Nettoyage des outils



Brosse, pinceau carré, rouleau en laine d'agneau

Après utilisation et avant des interruptions de travail prolongées, nettoyer l'équipement avec le diluant V 101.

## Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



---

**Sécurité /  
Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

---

**Elimination**

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.