



## Primer HF

### - Grundierung SV -

Mély alapozó hidrofób és rögzítő hatással

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	84	24
Kiszerezés	5 l	30 l
Göngyöleg típusa	bádogkanna	bádogkanna
Göngyölegkód	05	30
Terméksz.		
6438	■	■

#### Anyagszükséglet

Kb. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup> az alapozástól függően

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



#### Alkalmazási területek

- Homokképző, szívó ásványi alapozó
- Réteg nélküli rostos cement lapok



#### Tulajdonságok

- Szilárdít
- Szívóképességet kiegyenlítő
- Hidrofóbizáló
- Lúgálló
- Kiváló behatolási képesség
- Oldószerbázisú



#### Termékjellemzők

Hordozóanyag	Aromás anyagokat tartalmazó szénhidrogén
Szilárdanyagtartalom	kb. 11 %
Sűrűség (20 °C)	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Lobbanáspont (°C)	> 42
Megjelenés	Színtelen

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.




Rendszerfelépítésben  
együtt használható  
termékek

- Color LA (6400)
- Siliconharz Füllfarbe LA (0560)
- Color PA (6500)
- Faserzementfarbe (2531)
- Color SF (6415)
- Color Flex (2976)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
száraz, tiszta, portól és repedésektől mentes (hajszálrepedések kivételével).  
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**  
Anyag-, környezeti-, és alapozási hőmérséklet: legalább  
+5 °Ctól max. +25 °C-ig.

Használat előtt fel kell rázni.  
Az anyagot egyenletesen, ecseteléssel vagy szórással kell felhordani.  
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

Műanyag sörtéjű szerszámok alkalmazása tilos.  
A felületen ne hagyjon felesleges anyagot.  
A fénylő rétegeket kerülni kell.  
Alkalmazása előtt meg kell szüntetni a kivitelezési hibákat (pl. repedések, repedt hézagok,  
hibás csatlakozások, felhúzódó nedvesség).  
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel,  
megfelelően le kell takarni.

- **Száradás**  
+20 °C-nál, és 65% rel. páratartalom esetén 24 óra elteltével átdolgozható.  
A megadott idők magasabb hőmérséklet mellett általában rövidebbek, alacsonyabb  
hőmérséklet mellett pedig hosszabbak lehetnek.

Tudnivalók

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban  
foglaltakat.  
A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.  
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.  
Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és  
tisztításuk



Kisnyomású szóróberendezések, felület-simító (mázoló?)

Használat után és hosszabb munkamegszakítás előtt az eszközöket V 101 hígítással le kell  
tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12  
hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a  
környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap  
tartalmazza.



#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.