



Primer HF

- Grondering SV -

Diepgrondering met een hydrofoberende en versterkende werking

Leverbaar	
Aantal per pallet	84
Grootte / hoeveelheid	5 l
Verpakkingstype	blik
Verpakkingscode	05
art.nr.	
6438	■

Verbruik

ong. 0,1 - 0,2 l/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Zandige en zuigende minerale ondergronden
- Verwerde vezelcementplaten



Eigenschappen

- Versterkend
- Egaliseert de zuiging van de ondergrond
- Hydrofoberend
- Alkalibestendig
- Hoog indringvermogen
- Oplosmiddelhoudend



Technische gegevens

Drager	aromaathoudende koolwaterstof
Vaste stofgehalte	ong. 11%
Dichtheid (20 °C)	0,88 gr/cm ³
Vlampunt	> 42
Hoedanigheid	kleurloze vloeistof

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color PA Roof (2531)
- Color SF ^[basic] (6415)
- Color Flex (2976)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
droog, schoon, stof- en scheurvrij (behalve haarscheurtjes).
Vrij van schadelijke bouwzouten

Verwerking

Schudden voor gebruik.
Het materiaal door strijken of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
De behandeling eventueel herhalen.





Applicatie	<p>Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken. Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden. Glanzende lagen moeten worden vermeden. Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.</p> <p>■ Droging Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.</p>
Opmerking	<p>Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Steeds een proefvlak zetten!</p>
Gereedschap / reiniging	<p>Kwast, blokkwast, lamsvachtroller</p> <p>Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.</p> <p>Remmers gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)➤ Heizkörperpinsel (4541)➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
Opslag / houdbaarheid	<p>In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.</p>
Afval	<p>Grottere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.</p>
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.	<p>Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.</p>
	<p>U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.</p>