



Color LA Fill Historic

- Historic Lasure de badigeonnage -

'Vraie' peinture à base de résines de silicone semi-transparente et remplissante

Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	48	32
	UC	5 l	12,5 l
	Conditionnement	Seau plastique	Seau plastique
	Emballage / Code	05	13
	Art. n°		
Couleurs spéciales*	6471	■	■

*Seulement livrable après contact avec Remmers - pas de couleurs intensives possibles

Consommation

env. 0,2-0,4 l/m² par opération

La consommation peut varier en fonction du support.

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Matériaux de construction poreux et minéraux
- Supports avec différentes rugosités et fissures fines
- Protection des monuments historiques
- Ne peut pas être utilisé pour le rétraitement des systèmes de peinture plastiques, thermoplastiques et élastiques



Propriétés

- Semi-transparent
- Structure rugueuse de sable fin
- Perméable à la vapeur $s_d < 0,25$ m
- Très hydrophobe $w \leq 0,1$ kg/(m² h^{0,5})
- Réversible
- Pratiquement sans tension
- Mat, aspect minéral
- Aspect d'une peinture calcaire



Données techniques

- Produit frais



Liant	Copolymères revêtus de composants silico-organiques
Densité (20°C)	env. 1,4 g/cm ³ , en fonction de la couleur
Viscosité	3000 mPa·s
Pigments	sans pigments d'oxyde inorganiques TiO ₂ , résistants aux alcalis et absolument résistants à la lumière
Valeur pH	8 - 9

■ Après réaction

Perméabilité à la vapeur d'eau (DIN 52615)	$s_d < 0,25 \text{ m}$
Coefficient d'absorption d'eau (DIN 52617)	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Degré de brillance	Mat, caractère minéral, aspect rugueux de sable fin

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- [Antihydro \(0616\)](#)
- [Apprêt SV \(6438\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Color LA Historic \(6476\)](#)
- [Produits de nettoyage Remmers](#)
- [Produits KSE](#)

Préparation


■ Exigences concernant le support

Porteur, sec, propre, sans poussière ni fissure (sauf faïençage).
Exempt de sels nuisibles.

■ Traitement préliminaire

Traiter au préalable un support bien adhérent, sableux, avec le Primaire SV ou Hydro.
Si nécessaire, renforcement ou consolidation du substrat avec les produits KSE (voir guide système modulaire KSE).

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +25°C

Bien brasser le produit.

Appliquer le revêtement avec l'outil adapté.

Appliquer le produit en 1-2 opérations, en fonction de la nature du support.

Temps d'attente entre les 2 opérations: au moins 6h.

Informations de mise en œuvre

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Sur une même surface / des surfaces voisines, appliquer impérativement des conditionnements portant le même numéro de charge.

Protéger l'étanchéité fraîche de la pluie, du gel, du soleil et de la formation de condensation.

Important

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord



spécifique.
Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


Outillage / Nettoyage des outils



Pinceau, brosse, rouleau en laine d'agneau

Nettoyer les outils aussitôt après utilisation et les éventuelles taches fraîches immédiatement avec de l'eau.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/c): au max. 40 g/l (2010).
Ce produit contient < 40 g/l.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.