



Historic Schlämm lasur

- Color LA Fill Historic -

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	48	32
	Kiszerelés	5 l	12,5 l
	Göngyöleg típusa	műa. vödör	műa. vödör
	Göngyölegkód	05	13
	Terméksz.		
	6471	■	■

Anyagszükséglet

A felület minőségétől függően változhat az anyagfelhasználás.

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Porózus, ásványi építőanyagok
- Különböző érdességű és hajszálrepedéseket tartalmazó felületek
- Műemlékvédelem alatt álló objektumokra
- Plasztikus, termoplasztikus és elasztikus bevonatrendszerek átkenésére nem alkalmas.

Tulajdonságok



- Féllazúros
- Finom szemcsés, nyers szerkezet
- Vízgőz-áteresztő $s_d < 0,25$ m
- Nagy víztaszítóképeség $w \leq 0,1$ kg/(m²·h^{0,5})
- Reverzibilis
- Alacsony belső feszültség
- Matt, ásvány karakterű
- Mészfestékszerű megjelenés

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Antihygro \(0616\)](#)
- [Primer HF \(6438\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Historic-Lasur \(6476\)](#)
- [\[reinigungsmittel_6471\]](#)
- [\[kse_produkte_6476\]](#)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes (kivéve: hajszálrepedések). Építménykárosító sókat nem tartalmaz.



■ Előkészítés

Porló, szilárdan tapadó alapfelületet alapozni kell Primer HF-vel vagy Hydro-Tiefgrund-dal.

Ha szükséges, a felület konzolidálása KSE kőszilárdító termékekkel (Lásd az útmutatót a KSE-Modul-Rendszerhez).


Feldolgozás

Az anyagot jól fel kell keverni.

A felületet megfelelő szerszámmal be kell vonni.

Az alapfelület minőségétől függően az anyagot 1-2 rétegben kell felhordani.

A rétegek közti várakozási idő min. 6 óra.



Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

Az összefüggő felületeket csak azonos sarzsi-számú anyagból kell feldolgozni.

A friss felületet védeni kell az esőtől, a közvetlen napsugárzástól, a fagytól és a harmatképződéstől.

Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződésekkel azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.



Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.