



## Color LA Historic

### - Historic Lazuur -

Half transparante, "echte" siliconenverf

Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Verpakkingstype	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>art.nr.</b>		
Speciale kleuren *	6476	■	■
* alleen in overleg leverbaar - geen intense kleuren mogelijk			

#### Verbruik

Ca. 0,1-0,15 l/m<sup>2</sup> per laag

Het verbruik kan variëren afhankelijk van het oppervlak.

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



#### Toepassing

- Poreuze, minerale bouwmaterialen
- Monumentale gebouwen en objecten
- Niet geschikt voor het herbehandelen van plastische, thermoplastische en elastische verfsystemen



#### Eigenschappen

- Half-transparant
- Extreem dampdoorlatend  $s_d \leq 0,1$  m
- Zeer goed waterafstotend  $w \leq 0,1$  kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)
- Reversibel
- Spanningsarm
- Mat, mineraal karakter
- Kalkverf-uitstraling



#### Technische gegevens

##### ■ Bij levering

Bindmiddel	Organosilicium gecoate copolymeren
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> afhankelijk van de kleur
Viscositeit	2000 mPa·s
Pigment	Anorganische, alkalibestendige, absoluut lichtechte oxidpigmenten TiO <sub>2</sub> -vrij
pH-Waarde	8 - 9

##### ■ Uitgereageerd

Dampdoorlaatbaarheid (DIN 52615)	$s_d < 0,10$ m
Waterabsorptiecoëfficiënt (DIN 52617)	$w < 0,1$ kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )
Glansgraad	Mat, mineraal karakter

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Mogelijke systeemproducten

- Antihydro (0616)
- Primer HF (6438)
- Primer Hydro HF (0725)
- Color LA Fill Historic (6471)
- Remmers Reinigingsproducte




➤ KSE producten

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij  
Vrij van schadelijke bouwzouten
- Voorbereidingen  
Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer HF of Primer Hydro HF gronderen.  
Indien nodig, versterking of consolidatie van het substraat met KSE-producten (zie handleiding KSE-modulesysteem).

Verwerking



Materiaal goed oproeren.  
Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.  
Materiaal afhankelijk van de ondergrondconditie in 1 - 2 bewerkingen toepassen  
Wachttijd tussen de 2 bewerkingen is minstens 6 uur.

Applicatie

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.  
Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.  
Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.  
Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargennummer behandelen.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging




Kwast, blokkwast, vachtroller

Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

- Remmers gereedschap
- Flächenstreicher (4540)
  - Farbrolle FC (4913)
  - Beugel voor verfroller (4449)
  - Epoxy rol (5045)
  - Heizkörperpinsel (4541)

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/c): max. 40 g/l (2010).  
Dit product bevat < 40 g/l VOS.

VOC	
Kat. 2010:	A/c
max.:	40g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.