



Crete WR Color

PU-betón, malta vhodná pre tvorbu fabiónov

Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	
	Balenie	7,4 kg
	Druh balenia	[set]
	Kód obalu	08
	Číslo výrobku	
sivý (grau)	6514	■
červený (rot)	6515	■
okrový (ocker)	6516	■
béžový (beige)	6517	■
zelený (grün)	6518	■

Spotreba	Pozri príklady použitia
-----------------	-------------------------


Oblasti použitia	■ Fabióny klasické alebo trojuholníkové ■ Ochrana proti poškodeniu nárazom ■ Sokle ■ Pokládka prahov
-------------------------	--

Vlastnosti výrobku	■ Hotová, pigmentovaná 3K polyuretánbetónová malta ■ Vodonepriepustný ■ Vysoká chemická odolnosť ■ Vysoká mechanická odolnosť ■ Vysoká tepelná odolnosť
---------------------------	---

Informácie o výrobku	<table><tr><td>Hustota (20 °C)</td><td>1,55 g/cm³ (3K zmes)</td></tr></table> Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenujú záväznú špecifikáciu produktu.	Hustota (20 °C)	1,55 g/cm ³ (3K zmes)
Hustota (20 °C)	1,55 g/cm ³ (3K zmes)		


Prípravné práce	■ Požiadavky na podklad Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, prachu, olejov, mazív, oderu gumy a iných látok so separačným účinkom.<table><tr><td>Betón</td><td>max. 6 % hmotnostná vlhkosť</td></tr><tr><td>Cementový poter</td><td>max. 6 % hmotnostná vlhkosť</td></tr></table> Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm². Podklad musí byť opatrený základným náterom Crete TF 60 (226867). Malta sa nanáša do ešte čerstvého základného náteru.	Betón	max. 6 % hmotnostná vlhkosť	Cementový poter	max. 6 % hmotnostná vlhkosť
Betón	max. 6 % hmotnostná vlhkosť				
Cementový poter	max. 6 % hmotnostná vlhkosť				

Príprava zmesi	■ Kombinovaný obal Priamo pred použitím zložku A rovnomerne premiešajte. Potom materiál prelejte do čistej miešacej nádoby (prázdnej nádoby) a pridajte zložku B. Obe zložky spolu dobre premiešajte. Zmes dokončíte pridaním C-zložky (plniva) za stáleho miešania a intenzívneho premiešavania dvojramenným miešadlom, napríklad Collomix Xo 55 R duo. Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie. Nútné miešať minimálne po dobu 3 minút.<table><tr><td>Pomer zmesi (A : B : C)</td><td>0,75 : 0,65 : 6,0 hmotnostne</td></tr></table>	Pomer zmesi (A : B : C)	0,75 : 0,65 : 6,0 hmotnostne
Pomer zmesi (A : B : C)	0,75 : 0,65 : 6,0 hmotnostne		





Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota okolia a podkladu min. +10 °C až do max. +20 °C.

Teplota materiálu: +15 °C až +20 °C.

Po aplikácii chrániť po dobu 48 hodín pred priamym kontaktom s vodou alebo vlhkosťou.

Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.

Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Max. 10 minút

■ Nanášanie ďalšej vrstvy (+20 °C)

Interval medzi jednotlivými pracovnými krokmi min. 16 hodín a max. 48 hodín.

V prípade stavebne podmienených dlhších časových intervalov, zbrúsiť pred ďalšou vrstvou až na viditeľne bielu štruktúru.

■ Čas vytvrdnutia (+20 °C)

Pochôdzny po 16 hodinách, mechanicky zaťažiteľný po 3 dňoch, plne zaťažiteľný po 7 dňoch.

Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

Priklady použitia

■ Klasické fabióny, trojuholníkové fabióny

Materiál nanášajte vhodným profilovaným hladidlom do ešte čerstvého základného náteru Crete TF 60.

Skutočná spotreba materiálu závisí na príslušnom napojení na stenu a na použitom hladidle.

Spotreba	Cca 2,00 kg/bm (trojuholníkový fabión, dĺžka strany 5 x 5 cm)
	Cca 1,50 kg/bm (klasický fabión, dĺžka strany 5 x 5 cm)

Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach (20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť. Chemická odolnosť sa vyhodnocuje v závislosti od teploty nosného média (pozri zoznam chemickej odolnosti). Z dôvodu rýchlej reakčnej doby je nutná dôkladná príprava a plánovanie pokládky. Vzhľadom na rozdielny obsah plniva a pigmentu sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebnom odtieni medzi Crete WR Color a nainštalovaným náterovým systémom Remmers Crete. Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu. Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia. Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers. Vo všeobecnosti sú PU betóny funkčné podlahové stierky (nižší nárok na vzhľad) a všeobecne nie sú farebne stále.

Pracovné náradie / čistenie




Murárska lyžica, hladidlo

Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Skladovanie



Skladujte v neotvorenom pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom. Minimálna trvanlivosť 18 mesiacov pre zložku A a minimálne 12 mesiacov pre zložky B a C.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/j): max. 140 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC
Kat. A/j
2010: 140g/l
max.: 140g/l

Vyhlásenie o parametroch

➤ Vyhlásenie o parametroch



Vyhlásenie o zhode



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

23 (CE); 23 (UKCA)

GBIII 166

EN 13813:2002

6514

Poter zo syntetickej živice na vnútorné použitie

Reakcia na oheň:	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu:	≤ AR 0,5
Prídržnosť:	≥ B 1,5
Odolnosť proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.