



Crete ACC

Gyorsító a Crete-rendszerhez



Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	180	
Kiszerelés	1 l	
Göngyöleg típusa	műa. flakon	
Göngyölegkód	01	
Terméksz.		
6542		■

Anyagszükséglet Lásd az alkalmazási példák alatti táblázatot

Tulajdonságok

- Egyszerűen adagolható
- Gyorsítja a Crete-rendszerek kikeményedését.

Termékjellemzők	Sűrűség (20 °C)	0,96 g/cm ³
	Viszkózitás (20 °C)	600 mPa s
	A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.	

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Crete TF 60 (226867)**
- **Crete SL 80 (226863)**
- **Crete BL 120 (226864)**

Előkészítés

- **Bekeverés**
A Crete ACC gyorsítót teljes egészében hozzá kell adni az alapmasszához („A” komp. és „D” komp.), majd követni kell az adott Crete-termék műszaki adatlapja szerinti elkészítést.

Feldolgozás Csak szakipari felhasználók számára!

- **Feldolgozási feltételek**
A relatív páratartalom nem emelkedhet 80% fölé.
A feldolgozás és a kikeményedés során a környezeti hőmérsékletnek min. +3 °C-kal a harmatponti hőmérséklet felett kell lennie.
A környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +8 °C és max. +20 °C

Alkalmazási példák

- **Hozzáadott Crete ACC mennyisége különböző Crete-termékek és adottságok esetén**



Crete TF 60					
Alkalmazás	Hőmérséklet (°C)	Kat.-mennyiség (g)	Feldolgozási idő (perc)	Járható/átdolgozható (óra)	Vízálló (óra)
Alapozás/ záróbevonat	8	200	10	4	5
	13	150	10	4	5
	20	100	10	4	5
A megadott feldolgozási idő a tűskézéssel, bedolgozással és esetleges beszórással együtt értendő. A megadott kat.mennyiségek 10 kg-os standard Crete TF 60 kiserelési egységre vonatkoznak.					

Crete SL 80				
Alkalmazás	Hőmérséklet (°C)	Kat.-mennyiség	Feldolgozási idő (perc)	Járható/átdolgozható (óra)
Beszórt réteg	8	150	8	6:00
	13	75	8	7:30
	20	50	12	7:30
A megadott feldolgozási idő a tűskézéssel, bedolgozással és esetleges beszórással együtt értendő. A megadott kat.mennyiségek 20 kg-os standard Crete SL 80 kiserelési egységre vonatkoznak.				

Crete BL 120				
Alkalmazás	Hőmérséklet (°C)	Kat.-mennyiség (g)	Feldolgozási idő (perc)	Járható/átdolgozható (óra)
Folyékony habarcs	8	150	10	6:30
	13	75	8	7
	20	50	6	7:30
Beszórt réteg	8	100	8	8
	13	75	8	6:30
	20	50	6	7
A megadott feldolgozási idő a tűskézéssel, bedolgozással és esetleges beszórással együtt értendő. A megadott kat.mennyiségek 26 kg-os standard Crete BL 120 kiserelési egységre vonatkoznak.				

A járhatóság/átdolgozhatóság oszlopban megadott időtartamok a felületen szöges cipővel történő járásra vonatkoznak. A tapasztalat szerint az említett hőmérsékletek mellett a felületekre általában már 1-2 óra elteltével rá lehet lépni szöges cipő nélkül.


Tudnivalók

Ha nincs másképpen megadva, az összes fenti érték és anyagszükséglet laboratóriumi körülmények között került megállapításra. A beépítés helyén a feldolgozásnál ezek az értékek kismértékben eltérők lehet. A gyorsító használatának eredménye a rövidebb feldolgozási idő. A felhasznált mennyiségtől függően a felületen kanál- vagy tűskenyomok jöhetnek létre. Az összefüggő felületeken csak azonos mennyiségű gyorsítót tartalmazó anyagot szabad felhasználni. A megnevezett termékek feldolgozására, rendszerfelépítésére és ápolására vonatkozó utasítások megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, a feldolgozási utasításban és a Remmers rendszerajánlásaiban.



Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.