



Crete ACC

Urýchľovač pre systém Crete



Dostupnosť	
Počet kusov na palete	180
Balenie	1 l
Druh balenia	fľaša
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
6542	■

Spotreba pozri tabuľku pod príkladmi použitia

Vlastnosti výrobku

- Jednoduché dávkovanie
- Urýchľovač vytvrdzovania systému Crete

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	0,96 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	600 mPa s

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- > **Crete TF 60 (226867)**
- > **Crete SL 80 (226863)**
- > **Crete BL 120 (226864)**

Príprava zmesi

- **Miešanie**
Pridajte celý urýchľovač Crete ACC do základnej hmoty (zložka A a zložka D). Následne pokračujte v príprave podľa technického listu príslušného produktu.

Spracovanie

Len pre profesionálne použitie!

- **Podmienky pri spracovaní**
Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.
Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.
Teplota okolia a teplota podkladu minimálne +8 °C až max. +20 °C.

Príklady použitia

- **Pridavné množstvá Crete ACC pre rôzne produkty a podmienky**



Crete TF 60					
Použitie	Teplota (°C)	Katalyzátor (g)	Spracovanie (min)	Pochôdzny / Pretierateľný (hod)	Vodeodolnosť (hod)
Penetrácia / Pečiatiaci náter	8	200	10	4	5
	13	150	10	4	5
	20	100	10	4	5

Uvedená doba spracovania je vrátane odvzdušnenia, napojenia jednotlivých zámesí, popr. posypu. Uvedené množstvá sa vzťahujú na štandardné veľkosti balení Crete TF 60 (10 kg).

Crete SL 80				
Použitie	Teplota (°C)	Katalyzátor (g)	Doba spracovania (min)	Pochôdzny / Pretierateľný (hod)
Presypávaná podlahová stierka	8	150	8	6:00
	13	75	8	7:30
	20	50	12	7:30

Uvedená doba spracovania je vrátane odvzdušnenia, napojenia jednotlivých zámesí, popr. posypu. Uvedené množstvá sa vzťahujú na štandardné veľkosti balení Crete SL 80 (20 kg).

Crete BL 120				
Použitie	Teplota (°C)	Katalyzátor (g)	Doba spracovania (min)	Pochôdzny / Pretierateľný (hod)
Samonivelačná malta	8	150	10	6:30
	13	75	8	7
	20	50	6	7:30
Presypávaná podlahová stierka	8	100	8	8
	13	75	8	6:30
	20	50	6	7

Uvedená doba spracovania je vrátane odvzdušnenia, napojenia jednotlivých zámesí, popr. posypu. Uvedené množstvá sa vzťahujú na štandardné veľkosti balení Crete BL 120 (26 kg).


Časy uvedené v stĺpci Pochôdzny/Pretierateľný sa vzťahujú na vstup do oblasti pomocou topánok s hrotmi. Skúsenosti ukazujú, že pri zmienených teplotách je obvykle možné chodiť bez topánok s hrotmi o 1-2 hodiny skôr.

Upozornenie

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli vykonané za laboratórných podmienok. Pri stavebne podmienenom spracovaní sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť. Použitie urýchľovača vedie ku skráteniu doby spracovania. V závislosti na použitom množstve sa na povrchu môžu objaviť viditeľné stopy po hladidle. Na súvislé plochy používajte len materiál s rovnakým podielom urýchľovača. Ďalšie pokyny na spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o dané produkty, sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových doporučeníach Remmers.



Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.