



Crete Agrar Top

Ochranný nátěr

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 48
	Balení 3 kg
	Typ balení Plastový kbelík
	Kód obalu 03
	Číslo výrobku
šedá	6545 ■

Spotřeba Viz příklady použití

Oblasti použití

- Ochranný nátěr na roštové podlahy
- Ochranný nátěr na krmné stoly
- Ochranný nátěr na betonové povrchy v zemědělství

Vlastnosti výrobku

- Vysoká odolnost proti otěru
- Vysoká chemická odolnost
- Protiskluzný, matný povrch

Údaje o výrobku	Hustota (20 °C)	1,53 g/cm ³ (3K-směs)
	Viskozita (25 °C)	1300 mPa s (3K-směs)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Přípravné práce


- Požadavky na podklad
Jako podklady jsou povolené pouze roštové podlahy, betonové a spojené (spřažené) potěry. Silně poškozené roštové podlahy (viditelné, hrubé přísady) nejsou pro aplikaci vhodné a mohou vyžadovat výměnu. Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance. Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm². Podklad smí být matně vlhký, nesmí však na něm být tekutý film.

Beton	max. 6 % hmotnostně
-------	---------------------

Cementový potěr	max. 6 % hmotnostně
-----------------	---------------------

- Příprava podkladu
Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky. Roštové podlahy beze zbytku očistěte od nečistot nebo zbytků oleje vysokotlakým čističem s rotorovým kartáčem pro čištění roštů. Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers PCC malty.

Příprava směsi




- Kombinovaný obal
Tvrdivlo (složku B) a základní hmotu (složku A) beze zbytku vlijte do přebalu. Následně hmotu míchejte 1 min. s Remmers Patentdispenser. Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání. Přidejte složku C a znovu míchejte 2 min.

Poměr směsi (A : B : C)	0,90 : 0,78 : 1,32
--------------------------------	--------------------

Hotovou směs ihned po namíchání aplikovat na připravenou plochu pomocí vhodného nářadí.



Zpracování



Pouze pro profesionální použití!

- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +20 °C.
Po aplikaci chránit po dobu 48 hodin před přímým kontaktem s vodou nebo vlhkostí.
Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.
Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
15 Min.
- **Nanášení další vrstvy (+20 °C)**
V případě stavebně podmíněných delších časových intervalech zbrousit před další vrstvou až na viditelně bílou strukturu.
Interval mezi jednotlivými pracovními kroky min. 16 hodin a max. 48 hodin.
- **Doba vytvrzování (+20 °C)**
Pochází po 16 hodinách, mechanicky zatížitelný po 3 dnech, plně zatížitelný po 7 dnech.

Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

Příklady použití

- **Nanášení**
Materiál aplikovat na připravenou plochu a vhodnými prostředky, např. válečkem, rovnoměrně rozetřít.
U roštových podlah natřete také vnitřní stranu roštů.
Je nutné aplikovat dvě vrstvy.

Spotřeba

Na pracovní krok: min. 0,4 kg/m²

Upozornění

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.
Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.
Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.
Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.
Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.
Materiál obecně není barevně stabilní.
Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.
Pokud se současně vyskytnou nejméně dva typy zatížení (chemické, mechanické, tepelné zatížení), je třeba počítat s omezenou odolností.
Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.


Nářadí / čištění



Gumová stěrka, epoxidový váleček, Patentdispenser - směšovací hlava

Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.
Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

Skladování / trvanlivost



V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Prohlášení o shodě



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 19 / UKCA 21

GBIII 145

EN 13813:2002

6545

Potěrový materiál pro použití v interiéru

Reakce na oheň:	E _{fl}
Uvolňování korozivních látek:	SR
Odolnost proti obrusu:	≤ AR 1
Přidržitost:	≥ B 1,5
Odolnost proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.