



## Crete Agrar Top

Kaitsekiht

Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 48
	<b>Pakendi kaal 3 kg</b>
	Pakendi tüüp Ämber K
	Pakendi kood 03
	<b>Artikli number</b>
hall	6545 ■

**Kulu** Vt kasutusnäiteid

**Kasutusala**

- Kaitsevärv restpõrandatele
- Kaitsevärv söödalaudadele
- Kaitsevärv betoonpindadele põllumajanduses

**Omadused**

- Hea kulumiskindlus
- Kõrge vastupidavus kemikaalidele
- Libisemiskindel ja matt pealispind

**Toote andmed**

Tihedus (20 °C)	1,53 g/cm <sup>3</sup> (3K-segu)
Viskoossus (25 °C)	1300 mPa s (3K-segu)

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

**Töö ettevalmistamine**

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspindadena on lubatud ainult restpõrandad, betoon- ja komposiitmasse segud. Tugevalt kahjustatud restpõrandad (nähtavad, jämedad täiteained) ei sobi kaitsevärvi katmiseks ning tuleb vajadusel välja vahetada. Aluspind peab olema kande, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta. Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm<sup>2</sup> (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm<sup>2</sup>), survetugevus vähemalt 25 N/mm<sup>2</sup>. Aluspinnad tohivad olla mattniisked, aga ei tohi alla niiskuskihiga.

Betoon	maks. 6 M-% niiskust
--------	----------------------


Tsement	maks. 6 M-% niiskust
---------	----------------------

- **Ettevalmistamine**



Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoodvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele. Restpõrandad puhastada rootorharjaga kõrgsurvepesuriga („mustusefreesiga“) täielikult mustusest ja saalungiõli jääkidest. Täitke murdekohad ja tühimikud aluspinnas Remmersi PSS süsteemidega tasapinnaliseks.

### Ettevalmistamine



#### ■ **Kombineeritud anum**

Panna kogu kõvendi (komp. A) ja kogu põhimass (komp. B) segamisanumasse kokku. Seejärel segada mass Remmersi patenteeritud segajaga 1 minuti jooksul läbi. Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele. Lisada komp. C ning segada veel 2 minutit.

Valmisseguga kanda kohe pärast valmimist täielikult ettevalmistatud pinnale selleks mõeldud vahenditega.

### Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

#### ■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maks. +20 °C. Materjali tuleb pärast paigaldamist kaitsta vähemalt 48 tundi otsese vee ja niiskuse mõjude eest.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80 %.

Aluspinna temperatuurid peab kasutamise ja kuivamise ajal olema vähemalt +3 °C üle kastepinna temperatuuri.

#### ■ **Töötlemisaeg (+20 °C)**

15 Min.

#### ■ **Kaetav (+20 °C)**

Ehitusobjektist tulenevate pikemate ooteaegade korral lihvide enne järgmist etappi kuni valgendumiseni.

Ooteajad töötappide vahel vähemalt 16 tundi ja maksimaalselt 48 tundi.

#### ■ **Kuivamisaeg (+20 °C)**

Pealkäidav 16 tunni pärast, mehaaniliselt koormatav 3 päeva pärast, täielikult koormatav 7 päeva pärast

Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

### Pealekandmine

#### ■ **Pinnakatte**

Kanda materjal ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate töövahenditega, nt epoksiidirulliga, ühtlaselt laiali.

Restpõrandate puhul määrada värvi ka restide sisekülgedele.

Vajalik on kahekordne pealekandmine.

Kulu

Töötapi kohta: vähemalt 0,4 kg/m<sup>2</sup>

### Juhised

Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

Suurtel pindadel tohib kasutada vaid ühe tootepartii materjale et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest.

Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.



Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada. Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi. Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral. Toode ei ole üldiselt värvistabiilne. Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris. Vähemalt kahte liiki koormuse (keemiline, mehaaniline, termiline koormus) samaaegsel esinemisel tuleb arvestada piiratud vastupidavusega. Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

#### Töövahendid/puhastamine


Kummisiluja, epoksiidirull, patenteeritud segaja



Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist. Töövahendid ja määratud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga. Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamisemeetmeid.

#### Ladustamine/säilivusaeg

Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.



#### Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!  
Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

#### VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	140g/l
max.:	140g/l



CE-märgistus



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

19

GBIII 145

EN 13813:2002

6545

Kunstvaiktasanduskiht / Kunstvaigu baasil tasanduskiht kasutamiseks siseruumides

Tulekindlus:	E <sub>fl</sub>
Korrosiivseste ainete vabanemine	SR
Kulumiskindlus:	≥ AR 1
Nakketõmbetugevus:	≥ B 1,5
Löögikindlus:	≥ IR 4

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.