



CL Fill Q3 Historic

- Historic Kalkspachtel -

Vysokokvalitná stierka na báze disperzného hydrátu bieleho vápna, pripravená na použitie

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 32
	Balenie 10 kg
	Druh balenia plastové vedierko
	Kód obalu 10
	Číslo výrobku
Biely (weiß)	6562 ■

Spotreba

Cca 1,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy náteru, maximálna hrúbka vrstvy 5 mm



Oblasti použitia



- Vnútročné priestory na hlinených, vápenných, vápenocementových a iných minerálnych omietkach, ako aj na prírodnom kamení, betóne a iných nasiakavých minerálnych podkladoch
- Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".

Vlastnosti výrobku



- Kapilárne aktívny (nasiakavý)
- Otvorený pre difúziu $s_d < 0,03$ m
- Vhodný pre alergikov
- Prírodzene aseptický
- Zrניות cca 0,5 mm
- Minimálne pnutie
- Vysoká prídržnosť
- Dá sa vytiahnuť do stratena

Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

Spojivo	Disperzný hydrát bieleho vápna
Hrúbka vrstvy	Max. 5 mm
Čas sušenia	Suchý na dotyk: 4-6 hodín Pretierateľný: 24 hodín
Viskozita	15000 mPa•s
Hodnota pH	> 11

■ V zreagovanom stave

Priepustnosť vodnej pary (DIN 52615)	$s_d < 0,03$ m
Odtieň	Biely

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).
Bez škodlivých solí.
Savý

■ Príprava podkladu

Podklad vopred navlhčite.




Pred začatím práce materiál homogenizujte pomocou vhodného miešacieho nástroja.

Riedenie

Materiál sa môže riediť až 10 % vodou.

Spracovanie



Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

Vyžadujú sa aspoň 2 vrstvy náteru.

Druhý náter prevádzať po 12 hod.

Naťahujte do hladka vhodným náradím.

Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

Ak je to potrebné, natreté povrchy opakovane navlhčite v priebehu 2-3 dní, aby ste znížili kriedovanie (zrýchlenie karbonizácie).

Upozornenie pri spracovaní

Na dostatočne veľkej skúšobnej ploche otestujte absorpčné vlastnosti podkladu.

Plochy natieť od hrany k hrane a mokry do mokrého.

Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnéj šarže.

Výsledný odtieň po vyzráaní a vytvrdnutí závisí od nasiakavosti podkladu, okolitých podmienkach, spracovaniu a následnom ošetrení.

Znovu pretreté plochy môžu mať iný odtieň

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

Aby sa predišlo kriedovaniu natrených plôch, je nutné plochy viacnásobne vlhčiť

Upozornenie

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, murárska lyžica, zubová stierka, hladidlo, špongia, plstená doska

Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

Remmers náradie

► **Gloria Hochleistungsprüngerät 410 / 405 T Profiline (4667)**

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.