



CL Fill Q4 Historic

- Historic Kalkspachtel fein -

Vysoce jakostní stěrka na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 32
	Balení 10 kg
	Typ balení Plastový kbelík
	Kód obalu 10
	Číslo výrobku
bílý (weiß)	6564 ■

Spotřeba

Cca 1,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy v jednom pracovním kroku, max. tloušťka vrstvy 3 mm



Oblasti použití



- Interiérové prostory s omítkami na bázi hlíny, vápna, vápnocementu a jinými minerálními omítkami, stejně jako přírodní kámen, beton a jiné savé minerální podklady
- Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb

Vlastnosti výrobku



- Kapilárně aktivní (nasákavý)
- Paropropustný $s_d < 0,03$ m
- Vhodný pro alergiky
- Přirozeně aseptický
- Zrnitost cca 0,15 mm
- Minimální pnutí
- Vysoká přídržnost
- Lze vytáhnout do ztracena

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Dispergovaný vápenný hydrát
Tloušťka vrstvy	Max. 3 mm
Doba schnutí	Suchý na dotek: 4-6 hodin Přetíratelný: 24 hodin
Viskozita	15000 mPa•s
Hodnota pH	> 11

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodní páry (DIN 52615)	$s_d < 0,03$ m
Odstín	Bílý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- **CL Fill Q3 Historic (6562)**
- **Color CL Fill Historic (6566)**
- **Color CL Historic (6569)**

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.



Savý.

■ **Příprava podkladu**


Podklad předem navlhčit.

Před začátkem prací musí být materiál homogenizován vhodným míchacím zařízením.

Ředění

Materiál může být zředěn až z 10% vodou.

Zpracování



■ **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C až do max. +25 °C

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

Min. 2 pracovní kroky nutné.

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

Druhý nátěr provádět po 12 hod.

Upravit do hladka vhodným nářadím.

Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

Po vytvrzení je možno provést broušení.

Pro snížení tendence ke křídování natřených ploch se tyto následně několikrát po dobu tří dnů zvlhčí vodou (urychlení karbonatizace).

Upozornění při zpracování

Savost podkladu vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše.

Plochy natírat od hrany k hraně a mokry do mokrého.

Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Upozornění

Vždy vytvořte testovací plochy!

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická lžice, zubová stěrka, hladítko, plstěná deska

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- **Putzkamm (4130)**
- **Gitterrabort (4231)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Spritzputzapparat (4439)**
- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.