



Color CL Fill Historic

- Historic Kalkslurry -

Gevulde kalkverf zonder aandeel aan organisch bindmiddel

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	32
	Grootte / hoeveelheid	10 kg
	Verpakkingstype	emmer
	Verpakkingscode	10
	art.nr.	
wit	6566	■

Verbruik



Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² per bewerking op gladde ondergrond
Twee lagen vereist.
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Poreuze, minerale bouwmaterialen binnen
- Monumentenzorg
- "Ecobouw"
- Egaliserende en scheurafdichtende tussencoating

Eigenschappen



- Capillairactief
- Zeer dampdoorlatend
- Zeer goed dekvermogen
- Bevat geen organische bindmiddeltoevoegingen
- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Bevat geen conserveringsmiddelen
- Mineraalwater gebaseerd
- Allergievriendelijk
- Van nature antiseptisch
- Spanningsarm
- Goede hechting
- Titaandioxidevrij

Technische gegevens

■ Bij levering

Bindmiddel	Gedispergeerde witkalkhydraat
Dichtheid (20 °C)	1,54 g/cm ³
Viscositeit	2500 mPa·s
pH-Waarde	> 11

■ Uitgereageerd

Dampdoorlaatbaarheid (DIN 52615)	$S_d < 0,01m$
Waterabsorptiecoëfficiënt (DIN 52617)	Ondergrondafhankelijk
Kleur	Wit
Glansgraad	Stompmat

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- Color CL Historic (6569)
- CL Fill Q3 Historic (6562)
- CL Fill Q4 Historic (6564)




› Remmers reinigingsproducten

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)
Vrij van schadelijke bouwzouten
Zuigend.
- Voorbereidingen
De ondergrond voornatten.

Verwerking



Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking door middel van kwasten of rollen aanbrengen.
Twee lagen vereist.
Wachttijd tussen de bewerkingen is minstens 24 uur.
Ter vermindering van het krijten van de behandelde vlakken in meerdere lagen, nadien nat maken.

Applicatie

De zuiging van de ondergrond op een voldoende groot proefvlak testen.
Ter voorkoming van aanzetten nat-in-nat in één keer bewerken.
Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.
De eindkleur na droging en verharding is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, conditie van de omgeving, verwerking en nabehandeling.
Vochtinwerking vanuit de ondergrond kan leiden tot verkleuring.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

- Droging
Hanteerbaar: 4 tot 6 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
- Verdunning
Materiaal kan tot 10% met water verdund worden.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Kwast, borstel, lamsvachtroller, geschikte machine

Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

- Remmers gereedschap
- › Flächenstreicher (4540)
 - › Farbrolle FC (4913)
 - › Beugel voor verfroller (4449)
 - › Epoxy rol (5045)
 - › Heizkörperpinsel (4541)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.