



Color CL Historic

- Historic Kalkfarbe -

Mészfesték szerves kötőanyag nélkül

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	32
	Kiszerelés	10 kg
	Göngyöleg típusa	műa. vödör
	Göngyölegkód	10
	Terméksz.	
fehér	6569	■

Anyagszükséglet

kb. 0,2-0,25 kg/m² rétegenként



2 réteg szükséges.

A felület minőségétől függően változhat az anyagfelhasználás.

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

Alkalmazási területek



- Porózus, ásványi építőanyagra beltérben
- Műemlékvédelemben
- "Öko-építésben"

Tulajdonságok



- Kapilláraktív
- Nagy páráteresztő képesség
- Nagyon jó fedőképesség
- Szerves kötőanyagoktól mentes
- Oldószer- és lágyítószermentes
- Konzerválószerektől mentes
- Ásványvízalapú
- Titándioxid-mentes
- Antiallergén
- Természetesen antiszeptikus
- Alacsony belső feszültség
- Nagy tapadóképesség

Termékjellemzők

- Kiszállításkor



Kötőanyag	diszpergált fehér mészhidrát
Sűrűség (20 °C)	1,54 g/cm ³
Viszkozitás	3500 mPa*s
pH-érték	> 11

■ Felhasználás után

Páraáteresztő képesség (DIN 52615)	s _d < 0,01 m
Vízfelevételi együttható (DIN 52617)	felülettől függ
Szín	fehér
Fényesség mértéke	szövetmatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Color CL Fill Historic \(6566\)](#)
- [CL Fill Q3 Historic \(6562\)](#)
- [CL Fill Q4 Historic \(6564\)](#)
- [Remmers tisztítószer](#)

Előkészítés


■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes (kivéve: hajszálrepedések).
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.
Nedvszívó

■ Előkészítés

Alapfelületet előnedvesíteni.
Szükség esetén struktúra kiegyenlítéséhez Historic Kalkschlämme-t kell használni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni és gyorsan fel kell hordani ecsettel vagy hengerrel.
2 réteg szükséges.

Várakozási idő rétegenként min. 24 óra.

A krétásodás megakadályozásához a bevont felületet többszöri munkafolyamatban utólag nedvesíteni kell.

Feldolgozási tudnivalók

Az alapfelület nedvszívóképességét vizsgálni kell egy megfelelő próbafelületen.
Ütközések elkerülésére egy folyamatban kell bevonni nedves a nedvesben.
Az összefüggő felületeknél csak azonos sárszámú anyagot szabad felhordani.
A végleges szín a száradása és kikeményedése után jelenik meg, függ az alapfelület nedvszívóképességétől, a környezeti feltételektől, a feldolgozástól és az utókezeléstől.
Hátoldalról átnedvesedett alapfelület elszíneződést okozhat.
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

■ Száradás



Fogható: 4-6 órától

Átfesthető: 24 óra múlva

A termék jellemző adatait 20 °C-os és 65% relatív páratartalom melletti laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ **Hígítás**

Az anyagot legfeljeb 10% vízzel lehet hígítani.

Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.


Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset, széles meszelő, bárányszőr henger

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződések azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.