



Ceramix 07

Barevný křemenný písek

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 40
	Balení 25 kg
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
lichtgrau	6650 ■
silbergrau	6651 ■
rotbraun	6652 ■
terra	6656 ■

Spotřeba Dle aplikace

Oblasti použití ■ Vsyrový písek v systémech Remmers

Vlastnosti výrobku ■ Vícebarevný
■ Bez pyritu
■ Povrchově upraveno pomocí PUR

Údaje o výrobku

Specifická hmotnost zrna	2,65 g/cm ³
Rozměr	Pevný
Zrnitost	cca 0,3 - 0,8 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty > [Epoxy BH 100 \(0905\)](#)
> [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)

Příklady použití

■ Příklady použití
Sytě a rovnoměrně zasypte v přebytku do ještě čerstvé stěrky Remmers.
Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

Spotřeba	cca. 4 - 6 kg/m ² vč. přebytku
----------	---



Upozornění	Při použití různých šarží může dojít k nepatrným barevným rozdílům. Přizpůsobení již položeným plochám není možné. Při různé zrnitosti se stejné barevné odstíny nevyhnutelně odlišují. Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.
Skladování / trvanlivost	Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.
	
Bezpečnostní údaje	Pouze pro profesionální použití! Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.