PUR Deco Color

Композиция наливная на основе полиуретановых смол, двухкомпонентная, для устройства декоративного наливного слоя

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете		
	Единица упаковки	**10 кг**	**25 кг**
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	11	26
	Арт. №		
Спец. цвета от 10 кг	6674	■	■

Расход

См. Варианты применения

Область применения

- Декоративное покрытие пола
- Покрытие, выполняемое в двухцветной технике

Свойства

- Снижение ударного шума
- Стабильность цвета
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Перекрытие статичных трещин

Технические параметры продукта

- На момент поставки

	Компонент A	Компонент B	Смесь
Плотность (20 °C)	1,44 г/см³	1,13 г/см³	1,31 г/см³
Вязкость (25 °C)	8200 мПа·с	2500 мПа·с	4800 мПа·с

- После реакции

Истирание по Таберу	10 мг (CS10, 1000 об., 1000 г)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Epoxy GL 100 (1427)
- PUR Aqua Top 500 2K M (3633)
- PUR Top M Plus (6735)

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.
Основание должно быть сухим.
Прочность поверхности на отрыв должна составлять в среднем не менее 1,5 Н/мм² (минимальное отдельное значение не менее 1,0 Н/мм²), прочность на сжатие не менее 25 Н/мм².
Для оснований, образованных материалами на цементном вяжущем, обязательно требуется применение подходящих эпоксидных грунтовок Remmers или эпоксидных составов Remmers для шпатлевания на сдир.
Для подготовки основания могут применяться композиции Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF, Epoxy FAS 100. Финишное покрытие наносить в течение 24 ч после нанесения грунтовки, в противном случае подшлифовать грунтовку до появления белесой поверхности.
Более подробная информация приведена в актуальной версии Технического описания соответствующего продукта.

Подготовка материала



- Комби-упаковка
  Отвердитель (комп. B) полностью добавить в основную массу (комп. A).
  Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах
  (~ 300 - 400 об./мин.).
  Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать.
  Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин.
  Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

Пропорция смешивания (A : B)	75,5:24,5 массовых частей

Готовую смесь сразу после приготовления полностью вылить на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом.

Порядок применения

Только для профессионального применения!

- Условия применения
  Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +12 °C, макс. +30 °C
  Защищать материал в течение минимум 48 часов после укладки от попадания воды и воздействия влаги.
  Относительная влажность воздуха не должна превышать 75 %.
  Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C.

- Время пригодности к применению (+20 °C)
  около 30 минут

- Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)
  Пешеходная нагрузка через 16 часов, механические нагрузки через 3 суток, полная эксплуатационная устойчивость через 7 суток.
  Технологические перерывы между отдельными рабочими проходами мин. 16 часов, макс. 48 часов.

  Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Варианты применения

■ Покрытие

Нанести материал на подготовленную поверхность и распределить подходящим инструментом (например, гладкой кельмой, зубчатой кельмой или зубчатой раклей).
Указанные приблизительные значения расхода действительны для гладких выровненных оснований.
Расход зависит от основания, температуры, требуемой толщины слоя и требований к внешнему виду покрытия.

Расход	около 2,0 кг/м² композиции около 3,0 кг/м² композиции при нанесении покрытия в двухцветной технике

Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.
При выполнении покрытия в двухцветной технике общий внешний вид пола определяется особенностями нанесения и спецификой объекта.
Таким образом, каждое такое напольное покрытие является уникальным и не может быть воспроизведено.
Покрытие, нанесенное в реальных условиях, может отличаться от образца!
Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.
На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии, поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.
Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным участкам приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре.
Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.
Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок.
На офисных рабочих местах рекомендуется использовать защитные коврики из поликарбоната.
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

Рабочий инструмент / очистка

Зубчатая кельма, зубчатая ракля, гладкая кельма, строительный миксер

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.
Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии разбавителемVerdünnung V 101.
Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Инструменты Remmers

› Patentdisperser (4747)

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/j): макс. 500 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лаборатор-ных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.