



PUR Deco Color New



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid		
	Pakendi kaal	10 kg	25 kg
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	11	26
	Artikli number		
	6674	■	■

Kasutusala

- [AW_GR_174]
- [AW_GR_193]
- [AW_GR_262]

Omadused

- [EG_GR_165]
- [EG_GR_177]
- Mehaaniliselt koormatav
- Staatiliselt pragusid kattev

Sertifikaat

- Trittschallminderung / Gehschall
- Stuhlrollenversuch
- Rissüberbrückung
- Farbechtheit
- Resteindruck / Verschieben eines Möbelfußes
- Nachhaltigkeitsdatenblatt
- Konkordanzklärung

Võimalikud süsteemitooted

- Epoxy GL 100 (1427)
- PUR Aqua Top 500 2K M (3633)
- PUR Top M Plus (6735)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.
Aluspind peab olema kuiv.
Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm²), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².




Tsemendist aluspindadel tuleb tingimata kasutada sobivaid Remmersi epoksiidkrunte või epoksiidpahtleid.

[U1_B_84]

Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehel.

Ettevalmistamine



■ **Kombineeritud anum**

Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

Valmissegu kanda kohe pärast valmimist täielikult ettevalmistatud pinnale selleks mõeldud vahenditega.

Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +12 °C kuni maks. +30 °C. Materjali tuleb pärast paigaldamist kaitsta vähemalt 48 tundi otsese vee ja niiskuse mõjude eest.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 75%.

Aluspinna temperatuur peab kasutamise ja kuivamise ajal olema vähemalt +3 °C üle kastepinna temperatuuri.

■ **Kaetav (+20 °C)**

Ooteajad tööetappide vahel vähemalt 16 tundi ja maksimaalselt 48 tundi.

Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

Pealekandmine

■ **Pinnakatte**

[AB_B_117]

Toodud orienteeruvad kulunormid lähtuvad siledatest tasandatud aluspindadest.

Kulu sõltub aluspinnast, temperatuurist, nõutavast kihipaksusest ja optilisest nõudest.

Juhised

Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektile võivad kulunormid erineda.

[H_B_168]

[H_B_169]

[H_B_165]

[AB_B_109]

Suurtel pindadel tohib kasutada vaid ühe tootepartii materjale et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

[H_B_156]

Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.




Töövahendid/puhastamine



Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.
Töövahendid ja määratud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.
Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamisemeetmeid.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!
Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 500 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.